


Technický list č. 08-002

ALFAFIX® S101

Kat. č.: 66303-001

ALFAFIX® S101 je univerzální suchá lepicí a stěrková hmota.



CHARAKTERISTIKA

Použití Používá se k lepení izolačních deskových materiálů a k vytváření základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů řady STX.THERM® a pro vytváření základní vrstvy omítkových systémů. Kromě určeného použití lze hmotu uplatnit i pro lepení stropních kazet, štukatérských profilů na běžné podklady v exteriéru a interiéru.

Vlastnosti Hmota se vyznačuje zvýšenou adhezí k vybraným druhům lepených hmot. Vytvrzená hmota zajišťuje mrazuvzdorné slepení a v kombinaci se skleněnou síťovinou vytváří omezeně pružnou bezesparou vrstvu.

TECHNICKÁ DATA

Kritérium	Norma/Předpis pro zkoušku	Hodnota/Jednotka	Poznámky
třída malty	EN 998-1	CS IV	
hustota zatvrdlé malty	EN 1015-10	1,4 - 1,5 g/cm ³	
pevnost v tahu za ohybu (28 dnů)	EN 1015-11	3,4 N/mm ²	
pevnost v tlaku	EN 1015-11	7,6 N/mm ²	
dynamický modul pružnosti (28 dnů)	TP BE-PCC	7400 N/mm ²	
faktor difúzního odporu vodních par	ETAG 004	≤ 25,5	
faktor difúzního odporu vodních par	ETAG 004	≤ 21	
nasákavost	ETAG 004	< 0,5 kg/m ²	
třída nasákavosti	EN 998-1	W2	
tepelná vodivost	EN 1745	≤ 0,45 W/(m.K)	tabulková hodnota pro P=50 %
tepelná vodivost	EN 1745	≤ 0,49 W/(m.K)	tabulková hodnota pro P=90 %
reakce na oheň	EN 13501-1	F	neměřeno
reakce na oheň v systému	EN 13501-1	A2-s1,d0	při zabudování do vybraných ETICS řady STX.THERM®

Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich výrobcích se mohou uváděné hodnoty v jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit. Vhodnost a spolehlivost výrobků tím není dotčena.

PODKLAD

Požadavky Lepit lze na běžné podklady (soudržná pevná omítka, beton, plynosilikát, pěnobeton, pálené zdicí materiály). Lepení nelze provádět na vápenné ani křehové nátěry. Tuto nepevnou vrstvu je třeba před aplikací odstranit oškrábáním nebo obroušením.

Příprava podkladu Savé podklady napouštíme podkladním nátěrem. U podkladů zvláště savých nebo

podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či křehových nátěrů se musí provést dvojnásobná penetrace. Pro napouštění podkladů se používají podkladní nátěry NL, EH, případně nátěr mezinátěrem HC-4. Při úpravě povrchů izolačních deskových materiálů pro nanesení bezesparé základní vrstvy pod finální omítku se provede vyrovnaní podkladů přebroušením. Lehčené nesavé podklady – EPS, přebroušený polyuretan – není nutno napouštět.

ZPRACOVÁNÍ

Klimatické podmínky při aplikaci	Rozmezí pracovních teplot je +5 °C až +25 °C, přičemž teplota podkladu, lepeného materiálu a lepicí hmoty musí být rovněž v tomto rozmezí. Práce se nedoporučuje provádět za deště ani při vyšších teplotách na přímo osluněných plochách. V tomto případě je třeba provést vhodným způsobem zastínění osluněné plochy. Nanosená hmota se musí vhodným způsobem chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí.
Doba zpracovatelnosti	90 minut při +20 °C
Poměr míchání	100 hmotnostních dílů suché hmoty ALFAFIX® S101 do 19 až 23 hmotnostních dílů vody dle požadované konzistence.
Příprava materiálu	Hmota se připraví postupným vmícháním suché hmoty ALFAFIX® S101 do vody dle požadované konzistence pomocí míchacího nástavce vrtačky. Míchá se nízkými otáčkami 2 až 10 minut dle typu nástavce a po 10 minutách odležení a krátkém promíchání je připravena k použití. Přímíchávání další záměsové vody a dalších přísad je zakázáno.
Spotřeba	(kg/m ²) ALFAFIX® S101, lepení izolantů: 2,1–5,0; stěrkování se skleněnou síťovinou: 3,8–5,2
Vydatnost	6,5 m ² / pytel (25 kg), závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu
Aplikace	Nanášení lepicí a stěrkové hmoty se provádí zubovou stěrkou s výškou zubů 3 až 10 mm na připravený podklad. Nanášení hmoty na izolační deskové materiály se provádí bodově a po obvodu desek tak, aby byla zajištěna rovinnost a tuhost lící strany izolace. Nanášení bezesparé stěrky se provádí nerez hladítkem, případně zubovou stěrkou. Do vrstvy o tloušťce nejméně 3 mm se zatlačí skleněná síťovina a provede se přestěrkování v tloušťce dostatečné pro srovnání povrchu. Související plochy (okna, dveře, zábradlí, rozvaděče apod.) je třeba chránit proti znečištění (páskami, fólií, apod.). Znečištěná místa se musejí včas očistit, protože odstranění zaschlé hmoty je obtížné.
Schnutí, vytvrzení, doba přepracování	Doba schnutí je závislá na teplotě, síle větru a relativní vzdušné vlhkosti. Zásadně se při nepříznivých podmínkách musí provést ochranná opatření (např. ochrana proti dešti) na prováděné nebo čerstvě dokončené ploše. Tvrdnutí trvá podle povětrnostních podmínek cca 1 den/mm tloušťky vrstvy. Při teplotě vzduchu + 20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 65 % je přepracování možné nejdříve za 48 hodin.
Čištění náradí	Okamžitě po použití vyčistěte vodou.
Pokyny, doporučení, speciality, ostatní	Další pokyny pro zpracování čerpejte z pokynů pro zpracování daného systému.

DODÁVKA

Barevný odstín	šedý odstín
Tónovatelnost	výrobek nelze tónovat
Balení	Výrobek se balí po 25 kg do vrstvených papírových pytlů.

SKLADOVÁNÍ

Skladování	V původních obalech při teplotě min. +5 °C mimo dosah vody a vlhkosti 12 měsíců od data výroby.
Doba skladování	12 měsíců
Ekologie	Zbytky nevytvrzené hmoty nevylévejte do kanalizace a vodoteče! Po vytvrzení likvidujte jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.

ZNAČENÍ

Výrobová skupina	Lepicí a stěrková hmota
-------------------------	-------------------------

Bezpečnost


H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P313 Vyhledejte lékařské ošetření. P 501 Odstraňte obal v souladu s místními předpisy. Komponenty určující nebezpečí: Výrobek obsahuje cement, při styku mokré směsi s kůží může dojít k podráždění, či vzniku dermatitidy. Doplňující informace: Obsahuje 55% procent složek, jejichž nebezpečnost pro vodní prostředí není známa. Výrobek obsahuje cement. Výrobek po dobu skladovatelnosti splňuje legislativní požadavky na obsah rozpustného šestimocného chromu.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Pro objednání, dopravu, manipulaci a skladování platí Všeobecné obchodní podmínky. Použití výrobku je popsáno v příslušném Technickém listu. Respektujte pokyny v bezpečnostním listu. Dokumenty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců a na adrese www.stomix.cz.

Uvedené údaje jsou sestaveny podle současného stavu techniky. Představují všeobecné pokyny na základě našich aplikačních zkušeností a výsledků testů hmot. Nemohou však zohledňovat místní podmínky při jejich aplikaci, proto z nich nelze vyvodit právní závaznost. V případě pochybností nebo potřeby řešení specifických technických problémů se s námi, prosím, zkontaktujte.

	STOMIX, spol. s r. o. Skorošice 197 790 65 Skorošice Česká republika	
	15	08-002-02
EN 998-1 ed. 3: 2017 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky		
Třída reakce na oheň:	F	
Kapilární absorpce vody:	W1	
Faktor difuzního odporu:	≤ 25,5	
Přídržnost:	≥ 0,25 N/mm ²	
Tepelná vodivost:	≤ 0,45 W/(m*k) pro P = 50% (tabulková hodnota)	
	≤ 0,49 W/(m*k) pro P = 90% (tabulková hodnota)	
Trvanlivost:	NPD	
Nebezpečné látky:	NPD	



WWW link