


Technický list č. 10-004

ReflexBall

 Kat. č.: 66507-004
 Celní kód: 700 210 00

Skleněné průhledné dekorativní kuličky.

 ČSN EN 9001
 ČSN EN 14001
ISO ISO


CHARAKTERISTIKA

Použití	v exteriéru v omítkách BETADEKOR® SIF
Vlastnosti	skleněné průhledné technické kuličky
Vzhled	kuličky vkládané do omítky BETADEKOR® SIF k dosažení zvláštních odrazů světla a efektů
Specifikace	průměr 1,5 a 2,0 mm

TECHNICKÁ DATA

Kritérium	Norma/Předpis pro zkoušku	Hodnota/Jednotka	Poznámky
Výrobek	Průměr kuliček	Sypná hmotnost kg/l	
ReflexBall F	1,5 +/-0,2mm	1,545	
ReflexBall G	2,0 +/-0,2mm	1,550	

Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich výrobcích se mohou uváděné hodnoty v jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit. Vhodnost a spolehlivost výrobků tím není dotčena.

PODKLAD

Požadavky	Podklad je čerstvá povrchově nezaschlá omítka řady BETADEKOR® SIF
Příprava podkladu	Podklad je čerstvě nanesená, nezaschlá omítka BETADEKOR® SIF aplikovaná hladítkem nebo nástřikem vhodným stříkacím zařízením

ZPRACOVÁNÍ

Klimatické podmínky při aplikaci	Minimální teplota zpracování: +5 °C Maximální teplota zpracování: +30 °C
Doba zpracovatelnosti	při +10 °C: cca 25 minut; při +23 °C: cca 15 minut; při +30 °C: cca 10 minut
Spotřeba	průměrné rozmístění - 0,2 kg/ m ² , maximální rozmístění - 0,4 kg/m ²
Aplikace	Nástřík ReflexBall se provádí pomocí tlakového vzduchu a vhodného stříkacího zařízení do povrchu čerstvě aplikované omítky BETADEKOR® SIF. Příliš velké plochy fasády je účelné rozdělit podle počtu pracovníků. Po nástřiku se kuličky ReflexBall opatrně zatlačují hladkým gumovým válečkem do povrchu ještě měkké, povrchově obeschlé omítky BETADEKOR® SIF. Gumový váleček pravidelně čistit do sucha, aby se zabránilo skvrnám na povrchu omítky. Při povětrnostních podmínkách zpomalujících schnutí se může časový interval mezi nafoukáním a zatlačováním kuliček ReflexBall značně prodloužit. To je třeba respektovat před začátkem aplikace. Před začátkem aplikace se doporučuje provést na objektu referenční vzorek a vzhled a provedení potvrdit. Menší část kuliček se může vlivem povětrnosti a vnějších vlivů uvolnit. To však není závadou výrobku nebo provedení.
Schnutí, vytvrzení, doba přepracování	Nepříznivé podmínky prodlužují schnutí. Zásadně je třeba při nepříznivých povětrnostních podmínkách přijmout vhodná opatření, např. chránit zpracovávané nebo čerstvě zhotovené fasádní plochy

Čištění náradí

Čistit vodou ihned po použití.

Pokyny, doporučení, speciality, ostatní

Při zpracovávání výrobku dochází k zvýšenému nebezpečí uklouznutí na všech tvrdých, rovných podkladech a fošnových deskových lešení. Naléhavě doporučujeme používat při práci lešenářské podlahy z děrovaného plechu vyložené měkkými zakrývacími pásy z vlněné plsti. Doporučujeme ohraničit pracovní oblast plachtou nebo fasádní ochrannou sítí. Z opracovávané plochy je odražený materiál zachycován a nedostává se mimo pracovní oblast. Vhodná pracovní obuv s měkkou tvarovanou podrážkou minimalizuje nebezpečí uklouznutí. Při nafoukávání výrobku nosit ochranné brýle.

DODÁVKA

Barevný odstín transparentní

Balení pytel 20 kg

SKLADOVÁNÍ

Skladování Skladovat v suchu.

Doba skladování V originálním obalu je skladovatelnost neomezena.

Ekologie Likvidace nepoužitelných zbytků se provádí deponováním jako stavební odpad. Použité obaly se likvidují jako ostatní odpad dle platné legislativy.

ZNAČENÍ

Výrobová skupina dekorativní úprava

Bezpečnost Odpadá. Komponenty určující nebezpečí: Výrobek není nebezpečný. Doplnující informace: Neuvádí se. Hydrolytická třída 3 dle DIN 12111

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Pro objednání, dopravu, manipulaci a skladování platí Všeobecné obchodní podmínky. Použití výrobku je popsáno v příslušném Technickém listu. Respektujte pokyny v bezpečnostním listu. Dokumenty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců a na adrese www.stomix.cz.

Informace, příp. údaje v tomto technickém listě slouží k zajištění obvyklého účelu použití, popř. běžné vhodnosti použití a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele vlastní odpovědnosti odzkoušet vhodnost a použití výrobku. K účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, se smí výrobek použít až po konzultaci se STOMIX spol. s r.o. Bez udělení souhlasu je použití vlastním rizikem uživatele. To platí obzvláště pro kombinace s jinými výrobky. Při vydání nového technického listu přestávají být platné všechny dosavadní technické listy. Aktuálně platné znění lze stáhnout z internetu na www.stomix.cz.



WWW link