


# Technický list č. 07-007

## SMP FORTE

Kat. č.: 66601-001

SMP FORTE je přípravek na ničení řas a plísní na fasádách.

 ČSN EN 9001  
**ISO**  
 ČSN EN 14001  
**ISO**


### CHARAKTERISTIKA

<b>Použití</b>	Slouží pro sanaci kontaminovaných povrchů, omítkovin a barev v exteriéru a také jako preventivní ochrana před provedením nátěrů a oprav.
<b>Vlastnosti</b>	Penetrace hluboko do podkladu savých podkladů.
<b>Vzhled</b>	transparentní nažloutlá kapalina

### TECHNICKÁ DATA

Kritérium	Norma/Předpis pro zkoušku	Hodnota/Jednotka	Poznámky
hustota		1,0 - 1,01 g/cm <sup>3</sup>	
pH		5,5 - 6,5	
rozpustnost		rozpustný ve vodě	
stabilita		stabilní v roztoku o pH 4 -10 do +60 °C	

Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich výrobcích se mohou uváděné hodnoty v jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit. Vhodnost a spolehlivost výrobků tím není dotčena.

### PODKLAD

<b>Požadavky</b>	Podklad musí být pevný, soudržný. Může být vlhký, ale nesmí být mokrá.
<b>Příprava podkladu</b>	V případě vysokého napadení (souvislý porost) se mechanicky, nebo za použití vysokotlakého zařízení s čisticím roztokem odstraní nečistota a porost mikroorganismů.

### ZPRACOVÁNÍ

<b>Klimatické podmínky při aplikaci</b>	Práce se nedoporučuje provádět před deštěm a za deště. Ošetřený povrch musí být minimálně 24 hodin chráněn před deštěm.
<b>Příprava materiálu</b>	Přípravek SMP FORTE se před použitím promísí v obalu nebo nádobě přiměřeného objemu. Roztok SMP FORTE připravíme vmícháním 10 až 20 hmotnostních dílů do 90 až 80 hmotnostních dílů pitné vody. Účinnost přípravku závisí od koncentrace a stavu povrchu.
<b>Spotřeba</b>	(kg/m <sup>2</sup> ) 2 nátěry: 0,01 až 0,02
<b>Vydatnost</b>	70 m <sup>2</sup> /kg
<b>Aplikace</b>	Podklad několikrát natřeme štětcem nebo plstěným válečkem 10% až 20% roztokem SMP FORTE (bez přestávek, za mokra, minimálně 2x), aby aktivní složky pronikly do plísní hluboko v podkladu. Po 7 až 10 dnech se z povrchu odstraní uhynulé zbytky mikroorganismů tlakovou vodou.
<b>Čištění náradí</b>	lhned po použití vyčistěte vodou.
<b>Pokyny, doporučení, speciality, ostatní</b>	Pro zajištění dlouhodobého efektu je potřeba sanovaný povrch následně ošetřit povrchovou úpravou (např. egalizačním nátěrem GAMADEKOR® SA, resp. GAMADEKOR® SIL) s obsahem biocidů proti řasám, houbám a plísním.

## DODÁVKA

Balení láhev 1 l

## SKLADOVÁNÍ

**Skladování** Výrobek se musí skladovat v původních obalech chráněných před vlhkostí, přímým osluněním, v teplotách kolem +20 °C. Za uvedených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců ode dne výroby. Datum výroby je vyznačeno na obale.

**Doba skladování** 12 měsíců

**Ekologie** Zbytky nevylévejte do kanalizace ani vodoteče! Likvidujte dle pokynů v bezpečnostním listu.

## ZNAČENÍ

**Výrobová skupina** sanační přípravek

**Složení** biocidní prostředky (ochrana proti plísním, houbám, řasám)

**Bezpečnost** H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. P501 Odstraňte obal v souladu s místními předpisy. Komponenty určující nebezpečí: 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on **Účinná látka:** 2,7 g/100 g Kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy Doplňující informace: Maximální obsah VOC = 57 g/l

## ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Pro objednání, dopravu, manipulaci a skladování platí Všeobecné obchodní podmínky. Použití výrobku je popsáno v příslušném technickém listu. Respektujte pokyny v bezpečnostním listu. Dokumenty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců a na adrese [www.stomix.cz](http://www.stomix.cz).

Uvedené údaje jsou sestaveny podle současného stavu techniky. Představují všeobecné pokyny na základě našich aplikačních zkušeností a výsledků testů hmot. Nemohou však zohledňovat místní podmínky při jejich aplikaci, proto z nich nelze vyvodit právní závaznost. V případě pochybností nebo potřeby řešení specifických technických problémů se s námi, prosím, zkontaktujte.



WWW link