


Technický list

StoFlexyl Cement

Speciální cement pro StoFlexyl



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - v kombinaci s přípravkem StoFlexyl

- Vlastnosti**
- speciální cement pro StoFlexyl Typ CEM II B-LL 42,5 R

- Vzhled**
- bílý cement

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Pevnost v tlaku (po 28 dnech)	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm ²	
Počátek tuhnutí	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Součinitel roztažnosti	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Zpracování

- Teplota při zpracování**
- nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

- Mísicí poměr**
- StoFlexyl / cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 hmotn. dílu

- Příprava materiálu**
- Přidejte cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R ve výše uvedeném směšovací poměru. Míchacím zařízením rozmíchejte do homogenního stavu. Namíchejte s vodou na konzistenci pro zpracování.

- Nanášení**
- viz technický list pro StoFlexyl

Technický list

StoFlexyl Cement

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování Doba schnutí závisí na teplotě, větru a relativní vlhkosti vzduchu. V zásadě je při nepříznivých povětrnostních podmínkách třeba učinit vhodná ochranná opatření (např. ochrana proti dešti/slunci) na zpracovávaných nebo čerstvě vytvořených plochách fasády.

Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat nejdříve po 24 hodinách.

Čištění nářadí Ihned po upotřebení umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Další pokyny pro zpracování naleznete v systémových směnicích pro zpracování.

Dodání

Odstín bílá

Obal pytel

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a v teplotách nad nulou.

Posouzení / certifikáty

test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl smíchaný s StoFlexyl Cement Zkouška hloubky proniknutí vody podle EN 12390-8
--	---

Označení

Skupina výrobků Cement

Složení bílý cement

Bezpečnost Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Řiďte se bezpečnostním listem! Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/

Technický list

StoFlexyl Cement

ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice