


Technický list

Sto-Fensterbankband

Komprimovaná těsnicí páska z impregnované měkké pěny



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- speciálně pro montáž pod parapet Sto-Fensterbank

Vlastnosti

- odolný vůči silnému dešti podle DIN 18542 BG 1
- plně impregnovaný
- pomalu expandující
- samolepicí

Formát

- šířka pásky/spáry:
- 20 mm / 1,5–3 mm

Zvláštnosti/upozornění

- Odolnost vůči silnému dešti podle DIN 18542, skupina namáhání BG 1 je zaručena pouze tehdy, pokud se šířka spáry pohybuje v rozmezí vhodném pro použití (1,5 - 3 mm).
- chování při hoření podle DIN 4102-B1 platí pouze mezi masivními minerálními stavebními materiály

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Faktor difúzního odporu μ	EN ISO 12572	< 100	
Tepelná vodivost	DIN 52612	0,06 W/(m*K)	
Objemová hmotnost		80 g/cm ³	
Teplotní odolnost		-40 - 100 °C	
Těsnost vůči srážkové vlhkosti	ČSN EN 1027	600 pa	
Odolnost proti povětrnosti	DIN 18542	BG 1	
Spárová propustnost	ČSN EN 1026	0,1 m ³ /h*m	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Technický list

Sto-Fensterbankband

Podklad

Požadavky Stabilitní, rovný, suchý podklad – zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty).

Zpracování

Teplota při zpracování nejvyšší teplota při zpracování: +25 °C

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

1,00

m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Přesně změřte délku spáry. Na jeden spotřebovaný metr těsnicí pásky ponechte dva centimetry jako „dilatační rezervu“. Rovně seřízněte těsnicí pásku, nalepte ji na šroubovací lištu a tu vedte vedle okolo rohu (na lemovací profil) ve vzdálenosti cca 5 cm.

Jakmile poleví kompresní tlak, začne se páska roztahovat. Je třeba dbát na souvislou úroveň utěsnění. V místě kontaktu se oba konce těsnicí pásky přiloží těsně k sobě.

Čištění nářadí

Čistěte acetonem nebo vodou a mýdlem.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Zbývající role zatižte v otevřeném kartonu, aby se zabránilo vysouvání pásky. Při vyšších teplotách se těsnicí páska roztahuje rychleji. Doporučuje se skladování na chladném místě.

Dodání

Odstín

červený

Obal

role

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte v suchu.

Označení

Skupina výrobků

Příslušenství pro VKZS

Technický list

Sto-Fensterbankband

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice