

Technický list

Sto-Fugenfüller VHF

Těsnicí hmota pro zavěšené odvětrávané fasády,
toxitropní



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - pro uzavírání jednotlivých neplánovaných spár mezi nosnými deskami StoVentec Trägerplatte
 - šířka spáry: 3 - 6 mm

- Vlastnosti**
- jednosložkový
 - vazce elastický
 - rychlé vytvoření pevnosti
 - neobsahuje silikon
 - neobsahuje rozpouštědla
 - snadné zpracování

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota		1,40 g/cm ³	
Teplotní odolnost		-40 - 90 °C	
Přípustná celková deformace	DIN EN ISO 10563	≤ 7 %	
Tvrdost Shore A	DIN 53505-D/EN ISO 868	50	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

- Požadavky**
- Podklad musí být rovný, nosný, suchý, čistý, zbavený výkvětů, separačních prostředků, prachu a mastnoty.

Zpracování

- Teplota při zpracování**
- nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +40 °C

Technický list

Sto-Fugenfüller VHF

Doba zpracování	Při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % max. 8 minut.
Příprava materiálu	lhně zpracovatelný
Nanášení	uzavřenou spáru přepracujte podle struktury systému (viz technologický předpis nebo výrobní program pro StoVentec R, S, C, M nebo G) Naplněte výrobek do spáry pomocí kartuše s výtlačnou pistolí. Větrací štěrbinu nezměňujte ani nezavírejte. Max. plnicí hloubka spáry se rovná tloušťce desky (12 mm).
Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	Při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % a tloušťce vrstvy 3,0 - 4,5 mm: vytvrzeno po 24 h, při tloušťce vrstvy ≥ 4,5 mm vytvrzeno po 48 h. přepracovatelný po 24 h
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Těsnící hmota je zpravidla výrazně elastičtější než následné povrchové úpravy nebo obklady. Pokud se tyto povrchové úpravy roztáhnou, mohou vznikat trhliny a otisky.
Dodání	
Odstín	bílá
Skladování	
Podmínky pro skladování	Skladujte v chladu a suchu. Chraňte před slunečním zářením.
Doba skladování	Schopnost skladování 15 měsíců od data výroby.

Označení

EUH210	Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH208	Obsahuje trimethoxyvinylosilan. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH211	Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Technický list

Sto-Fugenfüller VHF

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz