

Technický list

Sto-Fugenkitt WF

Akrylátová těsnicí hmota



Charakteristika

Použití	• do exteriéru a interiéru • k lepení interiérových profilů • k utěsnění spár, které mají minimální nebo žádný pohyb • nevhodné pro spáry se středními a velkými pohyby (např. okenní nebo dilatační spáry)
Vlastnosti	• plastoelastický • neobsahuje žádná uvolňující se změkčovadla
Formát	• 310 ml kartuše
Zvláštnosti/upozornění	• výrobek vyhovuje ČSN EN 15651-1 • výrobek není odolný stálému působení vody, při použití v exteriéru je potřeba provést ochranný nátěr

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/Jednotka	Upozornění
Třída reakce na oheň	EN 13501-1	E	
Objemová hmotnost		1,7 g/cm ³	cca
Teplotní odolnost		-25 - 80 °C	
Přípustná celková deformace		10 %	
Maximální šířka spár		25 mm	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky	Podklad musí být zbavený volných částí, mastnoty, prachu a oleje.
Příprava	Odstraňte ze spáry volné zbytky omítky a malty.

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
-------------------------------	--

Technický list

Sto-Fugenkitt WF

nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba
	závislý na objektu a použití	
	Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.	
Nanášení	nanáší se pomocí kartuše, s vhodnou výtlačnou pistolí na kartuše Šířka spáry má činit min.7,5 mm a nejvíce 25 mm, hloubka spáry minimálně 12 mm (obecně polovina šířky). Sto-Hinterfüllprofil vhodně navržený (cca. 5 mm širší než šířka spáry) aplikovaný do požadované polohy ve spáře, přičemž nesmí dojít k jeho porušení. Těsnící hmotu naneste ruční nebo vzduchovou pistolí a uhladte nářadím namočeným ve vodě nebo terpentínu. Výrobek se může překrývat další vrstvou (omítkou popř.barvou). použití v kombinaci se StoTherm KZS: Šířka spáry musí činit min. 10 mm. Boky spár přetřete příslušnou armovací hmotou a základním nátěrem (Sto-Putzgrund, StoPrep Miral).	
Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	Vytvrdnutí trvá podle povětrnostních podmínek a průměru spáry 1 - 2 týdny.	
Čištění nářadí	Ihned po použití umyjte vodou.	
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Do vytvoření zaschlého filmu (cca. 30 - 60 min.) chraňte před deštěm a mrazem.	
Dodání		
Odstín	bílá	
Obal	kartuše	
Skladování		
Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.	

Technický list

Sto-Fugenkitt WF

Označení

Skupina výrobků

Příslušenství pro VKZS

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz