


Technický list

Sto-Gewebewinkel Strong

Vytvarovaná, zesílená armovací síťovina



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - pro vytvoření rohu u fasádních zateplovacích systémů

- Vlastnosti**
- ze zesílené armovací síťoviny

- Formát**
- rameno tkaniny: 10 x 15 cm
 - délka: 260 cm

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Plošná hmotnost	ETAG 004 / příloha C 6.1	540 g/m ²	
Odolnost proti přetržení ve stavu při dodání	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	4.340 N/50mm	směr osnovy
Odolnost proti přetržení ve stavu při dodání	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	9.876 N/50mm	směr útku
Zbytková odolnost proti přetržení po zestárnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	2.843 N/50mm	směr osnovy
Zbytková odolnost proti přetržení po zestárnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	6.586 N/50mm	směr útku

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

- Požadavky**
- Slepení tepelně izolačních desek musí být dostatečně vytvrdnuté. Pro doby schnutí a tuhnutí organické lepicí hmoty nebo minerální lepicí malty platí údaje v příslušném technickém listu.
- Plocha tepelně izolační desky musí být čistá, suchá, bez přesazení a rovná a její hrany musí lícovat.

Technický list

Sto-Gewebewinkel Strong

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +40 °C
------------------------	---

Nanášení

Příp. úhelník ze síťoviny přičiňte.
Podkladní omítku v oblasti hran naneste celoplošně v šířce síťoviny.
Úhelník ze síťoviny vložte tak, aby svisle a vodorovně lícovál, a bez bublin do horní třetiny podkladní omítky.
Abyste zabránili zdvojení vrstvy podkladní omítky v oblasti rohů, stáhněte přebytečný materiál pomocí hladítka z nerezové oceli.

Pokud se používá několik úhelníků ze síťoviny, musejí úhelníky ze síťoviny stykovat natupo.

Při plošném armování zaveďte síťovinu až do rohů, abyste zajistili dostatečné překrytí.

Dodání

Odstín	žlutý
--------	-------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a na rovném podkladu.
-------------------------	---

Označení

Skupina výrobků	Armovací síťovina
-----------------	-------------------

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

Sto-Gewebewinkel Strong

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz