

Technický list

Sto-Glasfasergewebe

Armovací síťovina s apretací proti alkáliím



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- jako armovací síťovina
- univerzálně použitelný

Vlastnosti

- optimalizované silové uchycení pro nejvyšší spolehlivost a zabránění vzniku trhlin
- vysoká pevnost v tahu
- odolný proti posunutí
- odolný proti alkáliím
- bez obsahu změkčovadel

Formát

- velikost oka: 6 x 6 mm
- šířka role: cca 110 cm

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Plošná hmotnost	ETAG 004-2013 / příloha C.3.1	165 g/m ²	cca
Velikost ok	ETAG 004-2013 / příloha C.3.3	6,0 mm	
Odolnost proti přetržení ve stavu při dodání	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Zbytková odolnost proti přetržení po zestárnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Zpracování

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

při překrytí 10 cm

1,00

m/m²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Technický list

Sto-Glasfasergewebe

Nanášení

Armovací síťovinu uložte bez bublin a záhybů do horní třetiny stále vlhké armovací vrstvy. Vyhladte povrch.

Okraje tkaniny musí přesahovat o 10 cm. Žluté proužky na okrajích slouží jako značka překrývání.

U zakončení soklu armovací síťovinu odřízněte u spodní hrany soklové lišty Sto-Sockelleiste ostrým nožem.

Armovací síťovinu popř. vedte kolem rohů a ostění oken.

U otvorů budovy (např. ostění oken a dveří) proveďte diagonální armování pomocí armovacích šipek Sto-Armierungspfeilen, úhelníků s odkloněným rohem Sto-Sturzeckwinkel nebo proužků síťoviny (min. 20 x 40 cm).

Pokud je síťovina např. v oblasti kotev lešení zaříznutá, použijte nad zaříznutím další proužek síťoviny. Se síťovinou zacházejte šetrně, abyste ji během zpracování nepoškodili.

Dodání

Odstín bílá se žlutými pruhy

Obal role

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

Posouzení / certifikáty

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS a StoArmat Classic/Classic plus) Evropské technické posouzení
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS a StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropské technické posouzení
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L a StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Evropské technické posouzení
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (dřevostavby – MW/MW-L a StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/StoP) Evropské technické posouzení
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L a StoArmat Classic S1) Evropské technické posouzení
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L a StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropské technické posouzení
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS a StoLevell Uni) Evropské technické posouzení

Technický list

Sto-Glasfasergewebe

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS a StoLevell Novo) Evropské technické posouzení
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS a StoLevell Duo) Evropské technické posouzení
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS a StoLevell Alpha) Evropské technické posouzení
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS a StoLevell FT) Evropské technické posouzení
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (dřevostavby – EPS a StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropské technické posouzení
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L a StoLevell Uni) Evropské technické posouzení
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L a StoLevell Novo) Evropské technické posouzení
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L a StoLevell FT) Evropské technické posouzení
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L a StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Evropské technické posouzení
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (dřevostavby – MW-L a StoLevell Uni/StoLevell Novo, upevnění: lepením) Evropské technické posouzení
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (dřevostavby – HWF a StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, upevnění: upevnění hmoždinkami) Evropské technické posouzení
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (dřevostavby – HWF a StoLevell Uni/StoLevell FT, hmoždinka/lepidlo) Evropské technické posouzení
ETA-06/0197	StoTherm Cell Evropské technické posouzení
ETA-09/0267	StoTherm Resol Evropské technické posouzení
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Evropské technické posouzení
ETA-17/0041	StoTherm PIR Evropské technické posouzení
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Evropské technické posouzení
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Evropské technické posouzení
ETA-17/0406	StoVentec R Evropské technické posouzení
ETA-23/0273	StoTherm Classic AimS® Evropské technické posouzení

Technický list

Sto-Glasfasergewebe

Označení

Skupina výrobků

Armovací síťovina

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz