

# Technický list

## Sto-Glasfasergewebe F

Armovací síťovina s apretací proti alkáliím



### Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru a interiéru
  - jako armovací síťovina

- Vlastnosti**
- vysoká pevnost v tahu
  - odolný proti posunutí
  - odolný proti alkáliím
  - bez obsahu změkčovadel

- Formát**
- velikost oka: 4 x 4 mm
  - šířka: 110 cm

### Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota / Jednotka	Upozornění
Plošná hmotnost	ETAG 004-2013 / příloha C.3.1	165 g/m <sup>2</sup>	cca
Velikost ok	ETAG 004-2013 / příloha C.3.3	4,0 mm	
Odolnost proti přetržení ve stavu při dodání	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Zbytková odolnost proti přetržení po zestárnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

### Zpracování

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba
	při překrytí 10 cm	1,00 m/m <sup>2</sup>

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

### Nanášení

Vložte armovací síťovinu bez bublin a záhybů do čerstvě nanesené armovací

## Technický list

# Sto-Glasfasergewebe F

hmoty a vystěrkujte ji do roviny.  
Okraje tkaniny musí být přeloženy o 10 cm, žluté proužky na okrajích slouží jako značka přeložení.

U zakončení soklu armovací síťovinu odřízněte u spodní hrany soklové lišty Sto-Sockelleiste ostrým nožem.  
Armovací síťovinu popř. vedte kolem rohů a ostění oken.

U otvorů budov (okna, dveře) je třeba provést diagonální výztuž pomocí armovací šipky Sto-Armierungspfeil, rohového úhelníku pro oblast překladů Sto-Sturzeckwinkel nebo pruhu síťoviny (minimální rozměr 20 x 40 cm).  
Pokud je tkanina zaříznutá např. v oblasti ukotvení zábradlí, je třeba nad zaříznuté místo vložit další pruh. Při zpracování je třeba se síťovinou zacházet šetrně, aby se zabránilo jejímu poškození.

### Dodání

**Odstín** bílá se žlutými pruhy

**Obal** role

### Skladování

**Podmínky pro skladování** Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

### Označení

**Skupina výrobků** Armovací síťovina

**Bezpečnost** Řiďte se bezpečnostním listem!

### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.  
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

## Technický list

---

# Sto-Glasfasergewebe F

Sto s.r.o  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejovice  
Telefonní: 2-25 99 63 11  
Fax: 2-25 99 63 88  
info.cz@sto.com  
www.sto.cz