

Technický list

Sto-Glasfasergewebe G

Armovací síťovina s apretací proti alkáliím



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- jako armovací síťovina ve fasádních zateplovacích systémech s tvrdými obklady např. z přírodního kamene, jemné kameniny, skleněné mozaiky a lícových cihel

Vlastnosti

- vysoká pevnost v tahu
- odolný proti posunutí
- vysoce odolný proti alkáliím
- bez obsahu změkčovadel

Formát

- Velikost ok: 7 x 8 mm
- Šířka role: cca 110 cm

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Plošná hmotnost	ETAG 004-2013 / příloha C.3.1	> 210 g/m ²	
Velikost ok	ETAG 004-2013 / příloha C.3.3	7,0 mm	
Odolnost proti přetržení ve stavu při dodání	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.400 N/50mm	
Zbytková odolnost proti přetržení po zestárnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.200 N/50mm	skladování v roztoku ETAG
Zbytková odolnost proti přetržení po zestárnutí	sdělení IFB ISSN0172-3006	> 1.300 N/50mm	skladování v 5% NaOH

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky -

Zpracování

Technický list

Sto-Glasfasergewebe G

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	při překrytí 10 cm	1,00	m/m ²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

Nanášení

Armovací síťovinu uložte bez bublin a záhybů do horní třetiny stále vlhké armovací vrstvy. Vyhladte povrch.

Okraje tkaniny musí přesahovat o 10 cm. Žluté proužky na okrajích slouží jako značka překrývání.

U zakončení soklu armovací síťovinu odřízněte u spodní hrany soklové lišty Sto-Sockelleiste ostrým nožem.

Armovací síťovinu popř. vedte kolem rohů a ostění oken.

U otvorů budovy (např. ostění oken a dveří) proveďte diagonální armování pomocí armovacích šipek Sto-Armierungspfeilen, úhelníků s odkloněným rohem Sto-Sturzeckwinkel nebo proužků síťoviny (min. 20 x 40 cm).

Pokud je síťovina např. v oblasti kotev lešení zaříznutá, použijte nad zaříznutím další proužek síťoviny. Se síťovinou zacházejte šetrně, abyste ji během zpracování nepoškodili.

Dodání

Odstín bílá se žlutými pruhy

Obal role

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

Posouzení / certifikáty

ETA-16/0684

StoTherm Cladding 1
Evropské technické posouzení

Označení

Skupina výrobků Armovací síťovina

Bezpečnost Řiďte se bezpečnostním listem!

Technický list

Sto-Glasfasergewebe G

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz