

Technický list

Sto-Panzergeewebe

Zesílená armovací síťovina



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • jako přídatné armování • pro zlepšení pevnosti v oblastech vystavených nárazům u fasádních zateplovacích systémů
----------------	---

Vlastnosti	• vysoká pevnost v tahu • odolný proti posunutí • odolný proti alkáliím • bez obsahu změkčovadel
-------------------	--

Formát	• velikost oka: 7,5 x 7,5 mm • šířka: 100 cm
---------------	--

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Plošná hmotnost	ETAG 004-2013 / příloha C.3.1	> 450 g/m ²	větší nebo rovno
Velikost ok	ETAG 004-2013 / příloha C.3.3	7,5 mm	
Odolnost proti přetržení ve stavu při dodání	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 4.000 N/50mm	
Zbytková odolnost proti přetržení po zestárnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba
		1,00 m/m ²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Technický list

Sto-Panzergebebe

Nanášení

Přídavná výztuž se nanáší pod normální plošnou výztuž.

Úplně vložte armovací síťovinu bez bublin a záhybů do čerstvě nanesené armovací hmoty a vystěrkujte ji do roviny.

Nepracujte s překryvy, ale s dotykem natěsno.

Plošná výztuž se provádí na mokré podklad pomocí příslušné armovací síťoviny.

U zakončení soklu se armovací síťovina pokládá tak, aby lícovala s horní hranou lišty Sto-Sockelleiste.

Při zpracování je třeba se síťovinou zacházet šetrně, aby se zabránilo jejímu poškození.

Dodání

Odstín bílá

Obal role

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Posouzení / certifikáty

ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS a StoArmat Classic plus F/M/G / StoArmat Classic plus QS F/M/G) Evropské technické posouzení
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS a StoArmat Classic/Classic plus) Evropské technické posouzení
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS a StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropské technické posouzení
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L a StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Evropské technické posouzení
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (dřevostavby – MW/MW-L a StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/StoP Evropské technické posouzení
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L a StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropské technické posouzení
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L a StoArmat Classic S1) Evropské technické posouzení
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS a StoLevell Uni) Evropské technické posouzení
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS a StoLevell Novo)

Technický list

Sto-Panzergebebe

	Evropské technické posouzení
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS a StoLevell Duo) Evropské technické posouzení
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS a StoLevell Alpha) Evropské technické posouzení
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS a StoLevell FT) Evropské technické posouzení
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (dřevostavby – EPS a StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropské technické posouzení
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L a StoLevell Uni) Evropské technické posouzení
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L a StoLevell Novo) Evropské technické posouzení
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L a StoLevell FT) Evropské technické posouzení
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L a StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Evropské technické posouzení
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (dřevostavby – MW-L a StoLevell Uni/StoLevell Novo, upevnění: lepením) Evropské technické posouzení
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (dřevostavby – HWF a StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, upevnění: upevnění hmoždinkami) Evropské technické posouzení
ETA-09/0267	StoTherm Resol Evropské technické posouzení
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Evropské technické posouzení
ETA-17/0041	StoTherm PIR Evropské technické posouzení
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Evropské technické posouzení
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Evropské technické posouzení

Označení

Skupina výrobků

Armovací síťovina

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Technický list

Sto-Panzergewebe

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz