


Technický list

Sto-Rissfüller fein

Výplňová hmota na disperzní bázi



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- k vyplnění trhlin v rámci Sto systémů pro sanaci trhlin
- na organické a minerální natřené podklady
- na velikost trhlin 1 - 20 mm
- nenanášejte na vlhké nebo znečištěné podklady

Vlastnosti

- elastická výplň trhlin k okamžitému použití s mimořádně nízkým úbytkem objemu
- schnutí bez vzniku trhlin
- vysoká přilnavost na krajích

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota		1,7 - 1,9 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a nosný a rovněž prostý vrstev sintru, výkvětů, mikroorganismů (jako řasy a plísně) a separačních prostředků.

Příprava

Zkontrolujte nosnost stávajících vrstev. Nenosné vrstvy odstraňte.

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Příprava materiálu

lhně zpracovatelný

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

spotřeba se řídí šířkou a hloubkou trhlin

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Technický list

Sto-Rissfüller fein

Nanášení

snadné zpracování
Trhliny zásadně rozšiřujte jako spáry v (na rybinu).
Boky trhlín opatřete základním nátěrem StoPrim Micro nebo StoPrim Grundex.
Vyplňte trhliny v jednom pracovním kroku výplní na trhliny Sto-Rissfüller a
vystěrkujte do roviny.
Hlubší trhliny zpracovávejte ve 2 pracovních krocích.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 24 hodinách.
--	---

Čištění nářadí	Okamžitě po použití umyjte vodou.
-----------------------	-----------------------------------

Dodání

Odstín	přírodně bílý
---------------	---------------

Obal	kbelík
-------------	--------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.
--------------------------------	---

Doba skladování	Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026 Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.
------------------------	--

Označení

Skupina výrobků	Stěrková hmota
------------------------	----------------

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavebních
polymerní disperze
silikátová plniva
voda
glykoléter
ochranný prostředek pro skladování na bázi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
ochranný prostředek pro skladování na bázi bronopolu (INN)

Technický list

Sto-Rissfüller fein

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz