

Technický list

StoAdditiv QS

Vodou ředitelný urychlovač schnutí, rychle odolný
proti dešti



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • pro flexibilní použití v období s velkými rozdíly denních a nočních teplot • Pouze k použití ve fasádních barvách StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200
----------------	---

Vlastnosti	• neobsahuje rozpouštědla • urychluje schnutí fasádních barev Sto ve vlhkých a chladných ročních obdobích
-------------------	---

Formát	• množství: 0,45 l
---------------	--------------------

Podklad

Požadavky	Dodržujte údaje na fasádních barvách.
------------------	---------------------------------------

Příprava	Dodržujte údaje na fasádních barvách.
-----------------	---------------------------------------

Zpracování

Teplota při zpracování	teplota podkladu a vzduchu: minimální teplota: +1 °C maximální teplota: +20 °C
-------------------------------	--

Příprava materiálu	upozornění: - Zápach čpavku! Zajistěte dostatečné větrání. - Noste ochranné brýle. - StoAdditiv QS nevmíchejte ručně, ale pomocí ručního míchacího zařízení. - Poznamenejte si datum namíchání. Směs fasádní barvy a StoAdditiv QS zpracujte do 6 týdnů.
---------------------------	--

Pouze k použití ve fasádních barvách:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoColor Crylan
- StoColor Lotusan® AimS

Technický list

StoAdditiv QS

- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- Lotusan® G
- StoCryl V 200

Dodržujte následující dávkování:

- Velikost nádoby 5 l = 150 ml, 1/3 láhve StoAdditiv QS
- Velikost nádoby 10 l = 300 ml, 2/3 láhve StoAdditiv QS
- Velikost nádoby 15 l = 450 ml, 1 láhev StoAdditiv QS
- Velikost nádoby 25 l = 450 ml, 1 láhev StoAdditiv QS

Příprava materiálu:

1. Dbejte na to, aby víčko výrobku StoAdditiv QS bylo pevně zavřené.
2. StoAdditiv QS dobře protřepejte.
3. Přidejte StoAdditiv QS k fasádní barvě Sto.
4. StoAdditiv QS okamžitě vmíchejte pomocí ručního míchacího zařízení.
5. Minimálně 1 minutu pokračujte v míchání, dokud nevznikne homogenní směs.
6. Vměšujte do směsi vodu, dokud není dosažena požadovaná viskozita pro zpracování.

Vyvarujte se rozdílů odstínů: zpracujte materiál na celé ploše s použitím StoAdditiv QS nebo na celé ploše bez použití StoAdditiv QS.

Čištění nářadí

Veškeré nářadí umyjte po použití vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Fasádní barvy s přísadou StoAdditiv QS jsou 6 hodin po zpracování odolné vůči nočnímu mrazu do -5 °C.

Dodání

Odstín

nažloutlý

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

Doba skladování

Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Označení

Skupina výrobků

Urychlovač schnutí

Technický list

StoAdditiv QS

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení.
Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz