

Technický list

StoAdditiv pH

Neutralizující additivum pro konečné omítky QS



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - volitelně: jako doplňující aditivum pro vrchní omítky s QuickSet Technology

- Vlastnosti**
- snižuje hodnotu pH podkladu a vrchní omítky QS
 - minimalizuje rušivé, alkalické efekty z podkladu
 - zlepšuje rychlou odolnost proti dešti u vrchních omítek QS na minerálních podkladních omítkách
 - zlepšuje rychlou odolnost proti dešti u vrchních omítek QS na podkladní omítce StoArmat Classic HD

- Formát**
- sáček: cca 160 ml

- Zvláštnosti/upozornění**
- Aditivum přimíchejte do vrchní omítky QS bezprostředně před zpracováním.
 - Vrchní omítku QS zpracovávejte krátce po přidání aditiva.

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

- Požadavky**
- Údaje jsou uvedeny v technickém listě použité vrchní omítky QS.

- Příprava**
- upozornění:
- StoAdditiv pH neutralizuje nové minerální podklady.
 - Savost a pevnost podkladu nejsou ovlivněny.
- doporučení:
1. Minerální podkladní omítku opatřete podkladním nátěrem, abyste dosáhli optimálního výsledku při zpracování a na povrchu.

Technický list

StoAdditiv pH

Zpracování

Teplota při zpracování Údaje jsou uvedeny v technickém listě použité vrchní omítky QS.

Příprava materiálu

VAROVÁNÍ!

- Výrobek se dostane do očí a na pokožku.
- Následky: podráždění pokožky, poškození zraku
- 1. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.
- 2. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle.

Množstevní údaje:

- Jeden sáček StoAdditiv pH: cca 160 ml na 25 kg vrchní omítky QS
- Jedna nádoba vrchní omítky QS: 25 kg

1. Roztrhněte sáček v místě perforace.
 2. Bezprostředně před zpracováním: Na 25 kg vrchní omítky QS přidejte jeden sáček StoAdditiv pH a rovnoměrně rozmíchejte.
- Upozornění: Nadměrná dávka a/nebo příliš vysoká teplota materiálu může vést k okamžitému zhoustnutí materiálu v nádobě.

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

aditivum pro Stolit® QS, StoSilco® QS

160

ml/25 kg

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy

Údaje jsou uvedeny v technickém listě použité vrchní omítky QS.

Nanášení

upozornění:

- Aplikace vrchní omítky QS je popsána v technickém listě.
- Vrchní omítku QS zpracováváte krátce po přidání aditiva.

důležité u tónovaných vrchních omítek QS:

- Do každé nádoby přidejte stejné množství aditiva a rovnoměrně rozmíchejte. Jinak mohou v ploše vzniknout viditelné rozdíly barevného odstínu a struktury.
- Zpracujte buď celou plochu s aditivem nebo celou plochu bez aditiva.

Doby zpracovatelnosti směsi z vrchní omítky QS a StoAdditiv pH:
okolní teplota: +1 °C až +10 °C, doby zpracovatelnosti: maximálně 4 hodiny
okolní teplota: +10 °C až +15 °C, doby zpracovatelnosti: maximálně 2 hodiny

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

Údaje jsou uvedeny v technickém listě použité vrchní omítky QS.

Technický list

StoAdditiv pH

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou.

Dodání

Obal sáček: cca 160 ml

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. To lze vyčíst z prvních tří číslic čísla šarže na nádobě. Vysvětlení k době skladování podle č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden, příklad: 9 23 0012345 – doba skladování do konce 23. kalendářního týdne v roce 2019

Označení

Skupina výrobků Aditivum

Bezpečnost Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz