

Technický list

StoBrick 4000

Tažené klinkerové pásky



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- jako obklad fasády
- na kontaktních zateplovacích systémech, předsazených zateplovacích systémech a masivních podkladech

Vlastnosti

- výroba podle DIN EN 14411
- odolný vůči mrazu podle EN ISO 10545-12
- maximum při poloměru pórů : > 0,2 µm
- objem pórů: ≥ 20 mm³/g
- nasákavost: < 6 %

Formát

- pásek:
délka x výška x tloušťka, údaj v mm:
240 x 71 x 14, cca 48 ks/m²
240 x 52 x 14, cca 64 ks/m²
290 x 52 x 14, cca 54 ks/m²
490 x 52 x 14, cca 33 ks/m²
- úhlový pásek (WR):
délka / šířka x výška x tloušťka, údaj v mm:
240 / 50 x 71 x 14, cca 13 ks/m
240 / 50 x 52 x 14, cca 16 ks/m
- další formáty na vyžádání

Zvláštnosti/upozornění

- formáty dle odstínu: viz plánovací příručka

Podklad

Požadavky

- Pevný, suchý, čistý, nosný
- Bez slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic
- Nepoužívejte lehčenou podkladní omítku.
- Podíl lepených ploch tepelně izolačních desek: minimálně 60 %
- Upevnění kontaktního zateplovacího systému hmoždinkami: skrz síťovinu

Zpracování

Nanášení

upozornění:

Technický list

StoBrick 4000

šířka spáry: 10-12 mm

lepení:

- lepicí hmota: StoColl KM
- spárovací hmota: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- lepte výrobek metodou Floating-Buttering

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

minimalizace odchylek v šarži:

- Objednejte najednou kompletní množství, které potřebujete pro stavbu.

dosažení střídání různých barev:

- Při pokládce klinkerů a cihel dbejte na dobré promíchání.
- doporučení: Promíchejte vzájemně klinkery a cihly z 5 palet. Promíchat by se měly i jednobarevné druhy.

Hlavy je nutné na stavbě řezat z celých klinkerových pásků.

respektujte schválení:

- Respektujte národní a mezinárodní schválení.

respektujte další informace:

- viz přehledy sortimentu
- viz technologický předpis

Dodání

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte v suchu.

Doba skladování

V uzavřeném obalu neomezeně skladovatelné.

Označení

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování

Technický list

StoBrick 4000

s jinými výrobky.





Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoBrick 4000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 14 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		± 1 % to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm
Thickness		± 10 %
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 70,3-71,7 mm S: 12,6-15,4 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Length 1 Length 2 Width B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,36 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1,25mm ± 0,68 mm

obr.: úhelník StoBrick NF 14 mm

Technický list

StoBrick 4000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK


Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 14 mm

Sizes and dimensions

Length and width

Thickness

Length 1
Length 2
Width B
Thickness S



Tolerance value

$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm
from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm


$\pm 10\%$

L1: 238-242 mm
L2: 113,85-116,15 mm
B: 51,48-52,52 mm
S: 12,6-15,4 mm

Straightness of sides

Maximum permissible tolerance

Length 1
Length 2
Width B



Tolerance value



$\pm 0,5\%$

$\pm 1,2$ mm
 $\pm 0,58$ mm
 $\pm 0,26$ mm

Centre curvature

Maximum permissible tolerance

Diagonal D1
Diagonal D2



Tolerance value

$\pm 0,5\%$

$\pm 1,23$ mm
 $\pm 0,63$ mm

obr.: úhelník StoBrick DF 14 mm

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz