


Technický list

StoCleyer W

Fasádní obklad se vzhledem dřeva,
optimalizovaný pro tepelně izolační systémy



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • nevhodné pro vodorovné nebo šikmé plochy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům • fasádní panely se vzhledem dřeva • na minerálních a organických podkladech
Vlastnosti	• odolnost vůči nárazu a úderu • bezcementový • velmi dobré vlastnosti zpracování
Formát	• 200 x 16 cm, tloušťka cca 2 mm • 25 kusů/karton
Vzhled	• autentický vzhled dřeva • zbarvení nanesením odpovídajícího lazurového nátěru

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Permeabilita vody v kapalně fázi w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nízké
Faktor difúzního odporu μ	EN ISO 7783	300 - 500	V2 střední
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky	Podklad musí být pevný, rovný, suchý, nosný a zbavený tuků a prachu. Příp. na stavbě vyzkoušejte, zda je upevnění vhodné pro daný podklad. Vlhké nebo ne zcela ztuhlé podklady mohou způsobit poškození v následných povrchových úpravách. Pokud se výrobek používá na minerálních podkladech, může se podklad volitelně natřít podkladním nátěrem Sto-Putzgrund. Pokud se výrobek používá v dřevostavbě, je zapotřebí stavebně fyzikální výpočet.
------------------	--

Technický list

StoCleyer W

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C
------------------------	---

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba
	StoCleyer W	1 m ² /m ²
Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Skladba vrstvy	lepení: StoColl Mineral HP Na minerální podklady lze použít: Sto-Armierungsputz, StoArmat Classic plus F, StoPrefa Armat dvojitý konečný nátěr: StoAqua Top Satin, StoColor Dryonic®, StoColor Silco, StoColor X-Black
----------------	---

Nanášení

nářadí:
Sto-Zahntraufel 6 mm (6 x 6), alternativně zubaté hladítko (6 x 4 x 6)

Fasádní panely nalepte přímo na systémovou armovací stěrku.

Ujistěte se, že jsou splněny požadavky na podklad.
- Svou pozornost zaměřte speciálně na suchost a rovinnost.
- Žádné vyrovnávání rovinnosti pomocí lepicího lože, v případě potřeby proveďte následné stěrkování, dodržujte doby schnutí.
- Čekací doba 36 hodin mezi jednotlivými pracovními kroky.
- Nevystavujte plochy přímému slunečnímu záření, popř. je zastíňte. Zastínění zachovejte až do úplného proschnutí.

Fasádní panely pokládejte směrem shora dolů.

Naneste lepicí maltu pomocí zubatého hladítka. Naneste lepicí maltu předepsaným zubatým hladítkem v podélném směru panelů na podklad. Vyvarujte se tvoření povrchového filmu.
Odstraňte zavadlé lepidlo. Odstraňte lepidlo z ploch, které se nezpracovávají nebo ještě nezpracovávají.

Fasádní panely pokládejte ve vzdálenosti cca 5 - 10 mm od styku.
Panely celoplošně zatlačte mírným posuvným pohybem do čerstvě naneseného lepicího lože a posuňte k sousednímu panelu. Přitlačte panely gumovým válečkem, aby přebytečná lepicí malta na stycích vytékala do strany. Vyvarujte se tvoření chybných míst nebo dutin.
Přebytečné lepidlo nechte krátce zavadnout a odstraňte je stěrkou. Zbytky setřete

Technický list

StoCleyer W

vlhkou houbou.

Povrchovou úpravu nanášejte nejdříve po 36 hodinách. Řiďte se návodem k použití / technickým listem zvolené povrchové úpravy. Dodržte doby schnutí.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

likvidace: kód odpadu 17 09 04

Dodání

Odstín bílá/přírodní

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu. Před zpracováním skladujte při teplotách nad +15 °C.

Označení

Skupina výrobků Fasádní panely

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz