


Technický list

StoColl Basic

Minerální lepicí hmota



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- k lepení tepelně izolačních desek z EPS a minerální vlny na minerální podklady
- nevhodná jako armovací hmota

Vlastnosti

- vysoká lepidivost
- vysoce tixotropní
- paropropustný

Technické údaje

| Kritérium | Norma / zkušební předpis | Hodnota/ Jednotka | Upozornění |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Třída malt | | CS IV | |
| Objemová hmotnost zatvrdlé malty | | 1,6 g/cm ³ | |
| Pevnost v tahu při ohybu | | 6,1 N/mm ² | |
| Pevnost v tlaku | | 21,9 N/mm ² | |
| E-Modul dynamický | | 15.074 N/mm ² | |
| Nasákavost | | | W _c 2 |
| Tepelná vodivost | EN 1745 | ≤ 0,61 W/(m*K) pro P = 50 % | |
| Tepelná vodivost | EN 1745 | ≤ 0,66 W/(m*K) pro P = 90 % | |
| Třída reakce na oheň | EN 13501-1 | A2-s1, d0 | |
| Vydatnost | | 720 L/t | |

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, rovný, suchý, nosný a zbavený tuků a prachu. Příklad: na stavbě vyzkoušejte, zda je upevnění vhodné pro daný podklad. Vlhké nebo ne zcela ztuhlé podklady mohou způsobit poškození v následných

Technický list

StoColl Basic

povrchových úpravách, např. tvorbu bublinek nebo trhliny.

Příprava Zkontrolujte vhodnost a nosnost stávajících vrstev. Nenosné vrstvy a podklady odstraňte.
Příp. vyčistěte podklad.

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Doba zpracování při +20°C: cca 60 minut

Mísicí poměr 4,7 - 5,8 l vody na 25 kg

Příprava materiálu Do vody přidejte suchou maltovou směs. Míchejte cca 2 minuty. Nechte cca 3 minuty zrát. Domíchejte cca 30 sekund.

| Spotřeba | Způsob použití | Cca. spotřeba | |
|----------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | |
| | lepení desek z EPS | 3,50 - 5,50 | kg/m ² |
| | lepení desek z minerální vlny | 5,50 - 7,00 | kg/m ² |

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení nanášení zubatým hladítkem

lepení:
Produkt se nanáší nerezovou ocelovou zednickou lžící.

podíl lepení při nanášení lepidla na desku:
Min. 40 % desky ve slepeném stavu.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

Doba schnutí závisí na teplotě, větru a relativní vlhkosti vzduchu. V zásadě je při nepříznivých povětrnostních podmínkách třeba učinit vhodná ochranná opatření (např. ochrana proti dešti) na zpracovávaných nebo čerstvě vytvořených plochách fasády.

Tvrdnutí trvá v závislosti na povětrnostních podmínkách cca 1 den/mm tloušťky vrstvy.

Technický list

StoColl Basic

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Další pokyny pro zpracování viz směrnice pro systémy.

Dodání

Odstín cementově šedá

Obal pytel

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Doba skladování Tento výrobek má snížený obsah chromátů, popř. neobsahuje chromáty. Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
Číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Označení

Skupina výrobků Lepicí hmota

Bezpečnost Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoColl Basic

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
www.sto.cz