

Technický list

StoColl Fix

Hmota pro přichycení a lepení



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru a interiéru
 - pro lepení montážních prvků StoFix
 - pro lepení okenních parapetů na druhé těsnicí úrovni
 - k lepení plechových krytů na fásádní prvky StoDeco
 - jako fixační pomůcka, např. při použití Sto-Turbofix Mini

- Vlastnosti**
- jednosložkový
 - velmi vysoká počáteční přilnavost
 - vysoká lepivost

- Formát**
- kartuše: 290 ml
 - hadicový sáček: 600 ml

- Zvláštnosti/upozornění**
- příslušenství viz systémové nářadí – ETICS

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Objemová hmotnost		1,48 g/cm ³	
Teplotní odolnost		-40 - 90 °C	
Tvrdość Shore A		50	po 21 dnech skladování

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

- Požadavky**
- Podklad musí být rovný, nosný, suchý, čistý a zbavený výkvětů, separačních prostředků, mastnoty a prachu.
U kritických podkladů zkontrolujte vhodnost.
Vytvořte zkušební plochu.

- Příprava**
- Zkontrolujte nosnost stávajících vrstev.
Nenosné vrstvy odstraňte.

Technický list

StoColl Fix

Zpracování

Teplota při zpracování teplota podkladu a vzduchu:
minimální teplota: +5 °C
maximální teplota: +40 °C

Doba zpracování při teplotě +23 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %: cca 5 minut

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
			m ² /ks
		4,00 - 8,00	

Spotřeba je závislá na podkladu.

Nanášení

nanáší se pomocí kartuše, s vhodnou výtlačnou pistolí na kartuše

lepení montážních prvků StoFix:

1. Vhodným frézovacím nástrojem vyfrézujte do tepelné izolační desky výřez pro používaný montážní prvek. Odstraňte prach z frézování.
2. Do vyfrézované oblasti naneste StoColl Fix a vyhladte stěrkou.
3. Na zadní stranu montážního prvku rovněž naneste StoColl Fix.
4. Prokažte stavebně fyzikální způsobilost.

Použití v kombinaci se Sto-Turbofix Mini:

upozornění: Lepicí pěnu nanášejte na desku pistolí na lepicí pěnu. Viz technický list výrobku Sto-Turbofix Mini.

1. Vložte kartuši StoColl Fix do výtlačné pistole a nanášejte na tepelně izolační desku v bodech o velikosti ořechu.

počet lepicích bodů na tepelně izolační desku:

- Tepelně izolační desky se spojením na drážku a pero: min. 1 lepicí bod v nezařezaném rohu desky.
- Tepelně izolační desky na rozích budov nebo pilířích: min. 2 lepicí body.
- Tepelně izolační desky s tupými hranami: min. 4 lepicí body.

2. Tepelně izolační deska pokrytá přípravkem Sto-Turbofix se musí okamžitě mírným tlakem přitlačit na stěnu.

Čištění nářadí

lhned po upotřebení umyjte pomocí Sto-Ultra Cleaner.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

Doba skladování 15 měsíců od data výroby v uzavřeném originálním obalu
Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.

Technický list

StoColl Fix

Vysvětlení č. šarže:

Číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden

příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Označení

Skupina výrobků

Příslušenství pro VKZS

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

EUH210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208

Obsahuje N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamin, trimethoxyvinylsilan. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH211

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
 Čestlice 271
 CZ - 25170 Dobřejšovice
 Telefonní: 2-25 99 63 11
 Fax: 2-25 99 63 88
 info.cz@sto.com
 www.sto.cz