


Technický list

StoColl Tap

Lepidlo na vlies na bázi disperzního silikátu



Charakteristika

Použití

- interiér
- pro skelné a celulózové vliesy, např. vliesy StoTap, pro hrubovláknité tapety StoEuro Trend a pro StoEuro Vlies
- na plochy stěn a stropů

Vlastnosti

- testována na zdravotní nezávadnost
- optimálně se hodí pro hladké vliesy
- bez odkapávání
- dobrá lepivost za mokra při práci na stropě (práci nad hlavou)
- velmi dobré a rovnoměrné rozložení materiálu
- vhodné pro zařízení airless a tapetovací zařízení
- snadné posouvání pásu tapety v mokré vrstvě lepidla
- s nízkým obsahem emisí
- bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel
- TÜV SÜD – kontrola látek a emisí důležitých pro zdraví, pravidelná kontrola produktů a procesů, kontrola použitých látek (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez částic způsobujících fogging-efekt
- lze ředit vodou
- difúzně otevřený

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Ekvivalentní difúzní tloušťka	EN ISO 7783	< 0,03 m	
Faktor difúzního odporu μ	EN ISO 7783	< 3.000	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.

Technický list

StoColl Tap

Příprava

Příprava podkladu a provedení natěračských prací musí odpovídat všeobecně uznávaným pravidlům a technikám. Všechny povrchové úpravy a přípravné práce by se měly vždy řídit dle objektu a požadavků, kterým je objekt vystaven.

Volné částčky v nátěru a nenosné staré nátěry a vrstvy povrchové úpravy odstraňte a plochu vyčistěte (mechanicky nebo vhodnými odstraňovači).

Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Normálně savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Plex nebo StoPrim GT. StoPrim Plex je připraven k okamžitému použití a v závislosti na savosti podkladu jej lze ředit max. 30 % vodou.

Slabě savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Color nebo StoPrim Sil Color.

Obsažené látky rozpustné ve vodě:

Provedte izolaci pomocí přípravku StoPrim Isol. StoPrim Isol je určen k okamžitému použití a nesmí se ředit.

Plochy napadené plísními:

Natřete plochy přípravkem Geiger STOP nebo 10% roztokem peroxidu vodíku a důkladně omyjte čistou vodou. Při sanaci plísní dodržujte příslušná národní doporučení a směrnice.

Intaktní dvousložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoAqua EP Activ.

Při povrchových úpravách akrylátových spárovacích hmot a těsnicích hmot mohou na základě zvýšené elasticity akrylové těsnicí hmoty vzniknout v nátěru trhliny nebo barevné změny. Vzhledem k mnoha rozdílným výrobkům na trhu je nutné v každém případě provést vlastní zkoušku pro určení přilnavosti.

Uvedené návrhy způsobu aplikace nezavazují zpracovatele vlastní odpovědnosti za kontrolu a posouzení podkladu.

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C

Příprava materiálu

Materiál je ihned zpracovatelný pomocí válečku nebo štětce. Konzistenci a množství lepidla nastavte podle typu vliesu, podkladu a techniky zpracování.

Pokud se lepidlo bude nanášet válečkem, neředte je.

Pokud se používá tapetovací zařízení, rozředte lepidlo cca 10 % vody.

Technický list

StoColl Tap

Pokud se používá zařízení airless, nanášejte lepidlo neředěné nebo je rozřeďte max. 10 % vody.

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	v závislosti na typu tkaniny a podkladu	0,16	kg/m ²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			
Skladba vrstvy	podkladní nátěr (je-li nutný): Podle druhu a stavu podkladu.		
Nanášení	natírání, nanášení válečkem, nástřik airless, zpracování tapetomatem Lepidlo naneste v šířce 1 - 2 pásů v dostatečném množství a rovnoměrně na stěnu. Vsaďte vlies bez bublin do vlhké vrstvy lepidla. Lepidlo je při zasychání transparentní. Zbytky lepidla na povrchu okamžitě setřete vlhkým, čistým hadříkem. zařízení pro nástřik metodou airless: tryska: 0,019" - 0,021" tlak: 140 - 160 bar úhel trysky: cca 50° doporučení: Lepidlo upravte válečkem, abyste zajistili rovnoměrné rozložení materiálu. tapetovací zařízení: Tkaninu nebo tapetu protáhněte zařízením a zajistěte rovnoměrné nanesení lepidla.		
Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	Proschlá a mechanicky zatížitelná: po cca 3 až 4 dnech. Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí. Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 12 hodinách.		
Čištění nářadí	Ihned po použití umyjte vodou.		
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	použití na plochách s působením vody: - třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké		

Technický list

StoColl Tap

působení vody).

Dodání

Odstín transparentní

Obal kbelíky

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026
Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

Posouzení / certifikáty

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/240507-1

StoColl Tap (bez emisí, testován obsah škodlivých látek a kontrolována výroba)
Hodnocení emisních vlastností

Označení

Skupina výrobků Lepidlo na vlies

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavbách
polymerní disperze
anorganické pojivo
silikátová plniva
voda
alkoholy
zahušťovače
regulátory pH
odpěňovače
stabilizátory
smáčedlo
ochranný prostředek pro skladování na bázi BIT/ZPT

Bezpečnost Řiďte se bezpečnostním listem!

Technický list

StoColl Tap

Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

EUH210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Může vyvolat alergickou reakci.

V tomto případě se jedná o konzervační látky.
Nedopustěte styku s pokožkou a očima.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz