


Technický list

StoColl Tex

Lepidlo na tkaninu na disperzní bázi bez obsahu konzervačních látek



Charakteristika

- Použití**
- interiér
 - pro dekorativní tapety ze skleněných vláken StoTex, netkané textilie StoTap a těžké tapety
 - na plochy stěn a stropů

- Vlastnosti**
- bez obsahu konzervačních látek
 - velmi dobrá lepivost za mokra při práci na stropě (při práci nad hlavou)
 - dobré a rovnoměrné rozložení materiálu
 - vhodné pro tapetovací zařízení
 - snadné posouvání pásu tapety v mokré vrstvě lepidla
 - s nízkým obsahem emisí
 - bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel
 - bez částic způsobujících fogging-efekt
 - lze ředit vodou
 - v závislosti na struktuře nehořlavý nebo obtížně vznětlivý

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,0 - 1,2 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

- Požadavky**
- Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.

- Příprava**
- Příprava podkladu a provedení natěračských prací musí odpovídat všeobecně uznávaným pravidlům a technikám. Všechny povrchové úpravy a přípravné práce by se měly vždy řídit dle objektu a požadavků, kterým je objekt vystaven.

Volné částčky v nátěru a nenosné staré nátěry a vrstvy povrchové úpravy odstraňte a plochu vyčistěte (mechanicky nebo vhodnými odstraňovači).

Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Technický list

StoColl Tex

Normálně savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Plex nebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je připraven k okamžitému použití a v závislosti na savosti podkladu jej lze ředit max. 30 % vodou.

Slabě savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Color nebo StoPrim Sil Color.

Obsažené látky rozpustné ve vodě:

Provedte izolaci pomocí přípravku StoPrim Isol.

StoPrim Isol je určen k okamžitému použití a nesmí se ředit.

Intaktní dvousložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoAqua EP Activ.

Plochy napadené plísněmi:

Natřete plochy přípravkem Geiger STOP nebo 10% roztokem peroxidu vodíku a důkladně omyjte čistou vodou. Při sanaci plísní dodržujte příslušná národní doporučení a směrnice.

Při povrchových úpravách akrylátových spárovacích hmot a těsnicích hmot mohou na základě zvýšené elasticity akrylové těsnicí hmoty vzniknout v nátěru trhliny nebo barevné změny. Vzhledem k mnoha rozdílným výrobkům na trhu je nutné v každém případě provést vlastní zkoušku pro určení přilnavosti.

Uvedené návrhy způsobu aplikace nezavazují zpracovatele vlastní odpovědnosti za kontrolu a posouzení podkladu.

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a teplota při zpracování: +5 °C

Příprava materiálu

Výrobek je ihned zpracovatelný.

Konzistenci a množství lepidla nastavte podle typu a struktury síťoviny. Popř. naředte max. 10 % vody.

doporučení:

- Lepidlo zpracovávejte neředěné, pokud se používá na stropě.
- Příliš silné zředění negativně ovlivňuje zpracování a lepivost.

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

v závislosti na druhu tkaniny a podkladu

0,18 - 0,25 kg/m²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Technický list

StoColl Tex

Skladba vrstvy	podkladní nátěr (je-li nutný): Podle druhu a stavu podkladu.
Nanášení	natírání, nanášení válečkem, pomocí rozprašovačů využívajících metodu airless, zpracování tapetomatem Lepidlo naneste v šířce 1 - 2 pásů v dostatečném množství a rovnoměrně na stěnu. Vsaďte síťovinu bez bublin do vlhké vrstvy lepidla, např. pomocí špachtle Sto-Glasgewebespachtel. Lepidlo je při zasychání transparentní. Zbytky lepidla na povrchu okamžitě setřete vlhkým, čistým hadříkem. zařízení pro nástřik metodou airless: tryska: 0,019" - 0,021" tlak: 140 - 160 bar úhel trysky: cca 50° doporučení: Lepidlo upravte válečkem, abyste zajistili rovnoměrné rozložení materiálu. tapetovací zařízení: Tkaninu nebo tapetu protáhněte zařízením a zajistěte rovnoměrné nanesení lepidla.
Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	Proschlá a mechanicky zatížitelná: po cca 3 až 4 dnech. Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí. Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 12 hodinách.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití umyjte vodou.
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	použití na plochách s působením vody: - třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).
Dodání	
Odstín	transparentní
Obal	kbelíky
Skladování	
Podmínky pro skladování	Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Technický list

StoColl Tex

Doba skladování

Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.

Vysvětlení č. šarže:

číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden

příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

Posouzení / certifikáty

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/240513-3

StoColl Tex (bez emisí, testován obsah škodlivých látek a kontrolována výroba)
Hodnocení emisních vlastností

Označení

Skupina výrobků

Disperzní lepidlo

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavebních
speciální disperze ze syntetické pryskyřice
voda
deriváty celulózy
deriváty škrobu
aditiva

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoColl Tex

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz