


Technický list

StoCryl GW 200

Podkladní nátěr, zpevňující



Charakteristika

Použití	• jako podkladní nátěr na existující nosné staré nátěry, zejména křídující vrstvy • pod následnou vrstvou systému na ochranu betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)
Vlastnosti	• velmi dobrá soudržnost s podkladem a následujícími mezinátěry a konečnými nátěry • velmi dobrá soudržnost se starými nosnými vrstvami • velmi dobré vlastnosti zpracování • vodou ředitelný
Vzhled	• transparent
Zvláštnosti/upozornění	• nevhodné pro pochozí nebo pojižděné plochy

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky	Požadavky na podklad: Beton: Podklad musí být suchý, nosný a zbavený separačních, stejnorodých i cizorodých látek. Je třeba odstranit méně pevné vrstvy a usazeniny. Suchý podle definice směrnice pro opravy 2001-10, avšak v závislosti na kvalitě betonu. Vlhkost smí být max. 4 % při kvalitě betonu do C30/37 a max. 3 % u betonu C35/45 při měření zařízením CM. Staré nátěry: Přilnavý a nosný
------------------	---

Technický list

StoCryl GW 200

Podklad musí být suchý, nosný a zbavený separačních, stejnorodých i cizorodých látek. Je třeba odstranit méně pevné vrstvy a usazeniny.

Příprava	Podklad je třeba připravit vhodným mechanickým postupem, jako např. otryskání pevnými materiály nebo vysokotlaké otryskání vodou (> 800 bar). Póry a dutinky je třeba dostatečně otevřít.
-----------------	---

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota při zpracování: +8°C nejvyšší teplota při zpracování: +30 °C
-------------------------------	--

Příprava materiálu	lhned zpracovatelný
---------------------------	---------------------

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	jako podkladní nátěr	0,2	l/m ²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

Skladba vrstvy	1. příprava podkladu 2. podkladní nátěr pomocí StoCryl GW 200 3. povrchová úprava např. pomocí StoCryl V 100 / StoCryl V 200 / StoCryl EF
-----------------------	---

Nanášení	1. příprava podkladu 2. podkladní nátěr StoCryl GW 200 se nanáší válečkováním, natíráním nebo nástřikem na přepravený podklad. spotřeba cca 0,18 - 0,2 l/m ² 3. povrchová úprava Povrchová úprava pomocí např. StoCryl V 100 / StoCryl V 200 / StoCryl EF se provádí v souladu s příslušnými technickými listy. možnost přepracování: při +20 °C a 65 % po 12 hodinách
-----------------	--

Čištění nářadí	Okamžitě po použití omyjte vodou, zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.
-----------------------	---

Technický list

StoCryl GW 200

**Upozornění, doporučení,
speciality a zvláštnosti**

Všeobecné pokyny pro zpracování na adrese www.stocretec.de a v příloze aktuální Technické příručky.

Dodání

Obal kanystry

Číslo výrobku**Označení****Nádoba**

00879-002

StoCryl GW 200

20 l Kanystr

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou; chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování V originální nádobě do ... (viz obal).

Označení

Skupina výrobků Podkladní nátěr

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz