

Technický list

StoCryl NB

Prostředek pro následné ošetření



Charakteristika

Použití

- jako ochrana proti odpařování pro beton a systémy PCC
- jako ochrana proti vysychání
- po zamezení vzniku trhlin způsobených smrštěním

Vlastnosti

- polymerní disperze na akrylátové bázi
- vysoký bariérový koeficient
- žádné stékání na vertikálních plochách
- lze překrývat povrchovými úpravami StoCretec na akrylátové bázi

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Čerstvý betonový povrch nebo povrch z cementové malty musí být po ztuhnutí a obroušení ještě matně vlhký.

Při chemickém dodatečném ošetření již dodatečné zvlhčení vytvrdělého betonu nebo cementové malty není možné.

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota při zpracování: +5 °C
nejvyšší teplota při zpracování: +30 °C

Nanášení

Naneste neředěný StoCryl NB nástřikem nebo rozprašováním.

Při zpracování se musí dbát na to, aby byl povrch kompletně navlhčený. Pro zajištění účinného uzavření se může provést druhá vrstva, když se v první vrstvě začne tvořit film.

důležité:

Technický list

StoCryl NB

Postřik čerstvého betonového povrchu nebo povrchu z cementové malty se musí provést tehdy, když se začne projevovat hydratace, tj. když povrch začne být matný, ale odstín se ještě nezměnil z tmavého na světlý.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	doba do dalšího zpracování: Při +20 °C: cca 24 hodin pomocí povrchových úprav StoCretec na akrylátové bázi.
--	--

Čištění nářadí	Okamžitě po použití omyjte vodou, zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.
-----------------------	---

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Povrchy, které se překrývají další vrstvou cementové malty (také PCC nebo SPCC), je třeba běžným způsobem finálně ošetřit.
---	--

Všeobecné pokyny pro zpracování na adrese www.stocretec.de a v příloze aktuální Technické příručky.

Dodání

Obal	kanystry
-------------	----------

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
00886-003	StoCryl NB	20 l Kanystř

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou; chraňte před přímým slunečním zářením.
--------------------------------	---

Doba skladování	V originální nádobě do ... (viz obal).
------------------------	--

Označení

Skupina výrobků	Prostředek pro následné ošetření
------------------------	----------------------------------

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Při prvním pořízení obdržíte bezpečnostní list ES. Respektujte prosím informace k manipulaci s produktem, o jeho skladování a likvidaci.

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po

Technický list

StoCryl NB

konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz