


Technický list

StoDivers P 105

Polymerová disperze pro povrchové nátěry
podlah, metalizovaná s vysokým leskem



Charakteristika

- Použití**
- interiér
 - na podlahových plochách
 - udržovací prostředek pro všechny lesklé povrchové úpravy podlah od společnosti Sto

- Vlastnosti**
- dlouhodobá ochrana
 - odolný
 - lze vstupovat
 - vodou ředitelný
 - snižuje náchylnost nových podlah ke znečištění
 - žádné zbarvení působením UV záření
 - snadná údržba
 - lze leštit vysokorychlostním leštícím strojem
 - jednoduché použití
 - krátká doba schnutí

- Vzhled**
- transparent
 - s vysokým leskem

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
Hodnota pH		8,5	
Viskozita (při 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

- Požadavky**
- Obecně:
- Suchý, vytvrdlý
 - Čistý, beze skvrn

Technický list

StoDivers P 105

Zpracování

Teplota při zpracování	teplota podkladu a vzduchu: minimální teplota: +8 °C maximální teplota: +30 °C teplota při zpracování: minimální teplota: +8 °C maximální teplota: +30 °C relativní vlhkost vzduchu: maximálně 75 %
-------------------------------	--

Doba zpracování	doba schnutí: při +20°C: cca 30 minut
------------------------	--

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	na jeden pracovní krok	0,02 - 0,05	l/m ²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

Skladba vrstvy	1. Připravte podklad. 2. aplikace udržovacího prostředku: StoDivers P 105
-----------------------	--

Nanášení	nanášení mopem, poté leštění upozornění: - Při použití produktů StoPox WL a StoPox WB vyzkoušejte stálobarevnost a slučitelnost. - Stálobarevnost a slučitelnost zkontrolujte zejména u speciálních odstínů. - Produkt není vhodný pro povrchové úpravy, resp. uzavírací nátěry na bázi akrylátu. - Je třeba chránit před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a průvanem během aplikace. 1. Připravte podklad. - Odstraňte staré povrchové úpravy. - čisticí prostředek: StoDivers GR - Roztok rovnoměrně a v dostatečném množství rozetřete po podlaze. nářadí: mop - Nechte produkt 5 - 10 minut působit. - Vyčistěte podlahu. nářadí: jednokotoučový stroj, pad - Nechte podlahu zaschnout. upozornění: Nerovnosti odstraňte mopem. Při následné aplikaci udržovacího prostředku neoplachujte vodou. Při následné aplikaci povrchové úpravy nebo uzavíracího nátěru neutralizujte
-----------------	--

Technický list

StoDivers P 105

podlahu čistou vodou.

2. aplikace udržovacího prostředku:

- StoDivers P 105
 - Před použitím výrobek dobře protřepejte.
 - Nalijte výrobek na čistou a vytvrzenou podlahu.
 - Výrobek aplikujte rovnoměrně a v tenké vrstvě. nářadí: vlhký vytírací mop
 - Nechte výrobek schnout 20 - 30 minut.
 - při dalších pracovních krocích: Aplikujte výrobek příčně vůči předchozímu pracovnímu kroku.
 - spotřeba: cca 0,02 - 0,05 l/m², v závislosti na pracovním kroku
- upozornění:
v závislosti na očekávaném zatížení: Aplikujte výrobek v několika pracovních krocích.
Dodržte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními kroky.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Aplikace v oblasti s trvalou vlhkostí není možná. Stupeň lesku tupě matných povrchů se zvyšuje aplikací udržovacího prostředku, např. StoPur WV 200.

Produkt není odolný vůči změkčovadlům.

1. dodržujte všeobecné pokyny pro zpracování:
 - viz www.stocretec.de, Produkty
 - viz Technická příručka, příloha
2. Dodržujte prováděcí pokyn.

Dodání

Obal

kanystry

Číslo výrobku

Označení

Nádoba

00509-001

StoDivers P 105

5 l Kanystr

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování

Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je zaručena až do uplynutí minimální trvanlivosti. To lze vyčíst z čísla šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden Příklad: 2450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne v roce 2022 V originální nádobě do ... (viz obal).

Technický list

StoDivers P 105

Označení

Skupina výrobků Konzervační nátěr

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz