

Technický list

StoDivers P 110

Polymerová disperze pro povrchové úpravy
podlah, disipativní



Charakteristika

Použití

- interiér
- pro použití pro všechny elektricky vodivé povrchové úpravy podlah od společnosti Sto

Vlastnosti

- krátká doba schnutí
- vodou ředitelný
- rozptylující náboj, disipativní

Vzhled

- transparent
- střední lesk

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Obecně:

- Suchý, vytvrdlý
- Čistý, beze skvrn

Příprava

1. Nové a staré povrchové úpravy před aplikací udržovacího prostředku předem ošetřete.

- Nářadí: Jednokotoučový stroj se zeleným padem
- čisticí prostředek: StoDivers GR
- Nové povrchové úpravy: StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV

Zpracování

Teplota při zpracování

teplota podkladu a vzduchu:
minimální teplota: +8 °C
maximální teplota: +30 °C

Technický list

StoDivers P 110

teplota při zpracování:
minimální teplota: +8 °C
maximální teplota: +30 °C

relativní vlhkost vzduchu:
maximálně 75 %

Doba zpracování	doba schnutí při +20 °C cca 60 minut		
Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	na jeden pracovní krok	0,02 - 0,05	l/m ²
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		
Skladba vrstvy	1. Připravte podklad. 2. aplikace udržovacího prostředku: StoDivers P 110		
Nanášení	upozornění: - Je třeba chránit před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a průvanem během aplikace. 1. Připravte podklad. - čisticí prostředek: StoDivers GR - základní čištění u nových povrchových úprav s hladkým a lesklým povrchem, např. StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV - Základní čištění u starých povrchových úprav. Staré povrchové úpravy předem odstraňte. - ředění a použití StoDivers GR: viz technický list - upozornění: Podklad nových povrchových úprav s matným povrchem nemusí být připraveny, např. StoPox WB 110, StoPox WB 113 a StoPur WV 210. 2. aplikace udržovacího prostředku: - StoDivers P 110 - Před použitím výrobek dobře protřepejte. - Nalijte výrobek na čistou a vytvrzenou podlahu. - Výrobek aplikujte rovnoměrně a v tenké vrstvě. šířka pruhů: 1 - 1,5 m nářadí: vlhký vytírací mop - Pruhy by se měly ve vlhkém stavu mírně překrývat. - Nechte výrobek schnout 20 - 30 minut. - při dalších pracovních krocích: Aplikujte výrobek příčně vůči předchozímu pracovnímu kroku.		

Technický list

StoDivers P 110

- spotřeba: cca 0,02 - 0,05 l/m², v závislosti na pracovním kroku
- upozornění:
v závislosti na očekávaném zatížení: Aplikujte výrobek v několika pracovních krocích.
- doporučení: Aplikujte produkt minimálně ve 2 vrstvách.
- Dodržte doby schnutí mezi jednotlivými pracovními kroky.
- Během doby schnutí na podlahu nevstupujte.
- doporučení:
- Leštění způsobí zhuštění a vyšší odolnost vrstvičky přípravku proti otěru.
- StoDivers P 110 leštěte po cca 12 hodinách. nářadí: vysokorychlostní lešticí stroj, bílý pad otáčky: 800 - 900 ot./min
- čištění podlahy:
- Při týdenním čištění přidejte do čisté vody cca 5 % StoDivers P 110.

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Produkt není odolný vůči změkčovadlům.

1. dodržujte všeobecné pokyny pro zpracování:
- viz www.stocretec.de, Produkty
- viz Technická příručka, příloha
2. Dodržujte prováděcí pokyn.

Dodání

Obal kanystry

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
00507-003	StoDivers P 110	5 l Kanystr

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je zaručena až do uplynutí minimální trvanlivosti. To lze vyčíst z čísla šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden Příklad: 2450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne v roce 2022 V originální nádobě do ... (viz obal).

Označení

Skupina výrobků Konzervační nátěr

Technický list

StoDivers P 110

Bezpečnost

Další informace o zacházení s tímto produktem, skladování a likvidaci viz.
Bezpečnostní list ES.
Bezpečnostní list ES je k dispozici pro profesionální použití.

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz