


Technický list

StoFlexyl Cement

Speciální cement pro StoFlexyl



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • v kombinaci s přípravkem StoFlexyl
Vlastnosti	• speciální cement pro StoFlexyl typ CEM II B-LL 42,5 R
Vzhled	• bílý cement

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Pevnost v tlaku	DIN EN 197-1	$\geq 42,5 \text{ N/mm}^2$	
Počátek tuhnutí	DIN EN 197-1	$\geq 60 \text{ min}$	
Součinitel roztažnosti	DIN EN 197-1	$\leq 10 \text{ mm}$	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C		
Mísicí poměr	StoFlexyl / StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 hmotn. dílů		
Příprava materiálu	Přidejte StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R ve výše uvedeném směšovací poměru. Míchacím zařízením rozmíchejte do homogenního stavu. Namíchejte s vodou na konzistenci pro zpracování.		
Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	utěsnění	3,90	kg/m ²
	lepení	2,00	kg/m ²
	podkladní nátěr a ochranný nátěr proti vlhkosti	0,50	kg/m ²
	armování	1,30	kg/m ²

Technický list

StoFlexyl Cement

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

(Všechny údaje bez cementu, s přídavkem cementu dvojnásobná hodnota.)

Nanášení viz technický list pro StoFlexyl

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování Doba schnutí závisí na teplotě, větru a relativní vlhkosti vzduchu. V zásadě je při nepříznivých povětrnostních podmínkách třeba učinit vhodná ochranná opatření (např. ochrana proti dešti/slunci) na zpracovávaných nebo čerstvě vytvořených plochách fasády.

Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat nejdříve po 24 hodinách.

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Další pokyny pro zpracování naleznete v systémových směnicích pro zpracování.

Dodání

Odstín bílá

Obal pytel

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou.

Posouzení / certifikáty

test certificate No.
220011446-15-2

StoFlexyl smíchaný s StoFlexyl Cement
Zkouška hloubky proniknutí vody podle EN 12390-8

Označení

Skupina výrobků Cement

Složení bílý cement

Technický list

StoFlexyl Cement

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení.
Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz