


Technický list

StoJet IHS

EP injektážní pryskyřice, rychle tvrdnoucí



Charakteristika

Použití • pro uzavírání, utěsňování a uzavírání trhlin silovým stykem

Vlastnosti

- velká hloubka penetrace
- vysoká pevnost v tahu
- nízká viskozita

Zvláštnosti/upozornění

- výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-5:2012
- nevhodné pro vlhké trhliny a dilatační spoje

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Viskozita (při 23 °C)	EN ISO 3219	160 - 240 mPa.s	směs
Hustota (směs 23 °C)	EN ISO 2811	1,04 - 1,10 g/cm ³	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky Betonový podklad očistěte v oblasti trhlin. Trhlinu očistěte průmyslovým vysavačem nebo vyfoukáním stlačeným vzduchem bez obsahu oleje.

Z hlediska vlhkosti jsou trhlina, hrana trhliny a boky trhliny „suché“ podle ČSN EN 1504-5.

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota při zpracování: +8°C
nejvyšší teplota při zpracování: +30 °C

Doba zpracování při +10°C: cca 60 minut
při +23°C: cca 30 minut
při +30°C: cca 15 minut

Mísící poměr složka A : složka B = 3,0 : 1,0 hmotn. dílů

Technický list

StoJet IHS

složka A : Složka B = 5,0 : 2,0 obj. dílů

Příprava materiálu

Složka A a složka B se dodávají v přesně sladěném směšovací poměru a míchají se podle následujících údajů. Rozmíchejte složku A, poté přimíchejte celý obsah složky B.

Důkladně rozmíchejte pomalu běžícím míchadlem (maximálně 300 ot/min.), až vznikne homogenní hmota beze šmouh. Je bezpodmínečně nutné směs důkladně rozmíchat i na stranách a u dna, aby se tvrdidlo rovnoměrně rozmísilo i ve svislém směru. Doba míchání min. 3 minuty.

Po rozmíchání přelijte do čisté nádoby a znovu promíchejte. Nezpracovávejte z dodané obalové nádoby!

Teplota jednotlivých složek při míchání musí být nejméně +15 °C.

Nanášení

StoJet IHS lze použít jak k ruční impregnaci povrchových trhlin (EP-T), tak také k zalisování ručními pákovými lisami, jednosložkovými nebo dvousložkovými injektážními zařízeními pro reakční pryskyřice (EP-I).

Čištění nářadí

Okamžitě po upotřebení umyjte pomocí StoDivers EV 100. Dočištění injektážního zařízení pomocí StoJet NR.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Prohlášení o vlastnostech obdržíte v Technickém informačním centru StoCretec. Všeobecné pokyny pro zpracování na adrese www.stocretec.de a v příloze aktuální Technické příručky.

Dodání

Obal kbelík a dóza

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
14160/010	14160/010	10 kg Set
14160/009	StoJet IHS Set	23 kg Set
14160/007	StoJet IHS (A+B)	9 kg Combi

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou.

Doba skladování V originální nádobě do ... (viz obal).

Označení

Skupina výrobků Injektážní pryskyřice

Technický list

StoJet IHS

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Při prvním pořízení obdržíte bezpečnostní list ES. Respektujte prosím informace k manipulaci s produktem, o jeho skladování a likvidaci. Zacházení s epoxidy: „Praktická příručka pro zacházení s epoxidy“ a zpráva o zkoušce: „Zpráva o zkoušce ochranného účinku osmi typů rukavic odolných vůči chemikáliím proti povrchovým úpravám z EP“, Vydal: BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Hildegardstraße 29/30, 10715 Berlin Tel. (+49) 30 85781-0, Fax. (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz