

Technický list

StoJet P 413

Zatloukací pakr 13 mm pro minerální výplňové materiály



Charakteristika

Použití

- plnicí hrdlo pro silovou a výplňovou injektáž trhlin v pozemním a inženýrském stavitelství

Podklad

Požadavky

Před zaizolováním betonový podklad v oblasti trhlin obruste a očistěte. Trhlinu očistěte průmyslovým vysavačem nebo vyfoukáním stlačeným vzduchem bez obsahu oleje.

Z hlediska vlhkosti jsou hrana a boky izolované trhliny „suché“ podle ZTV-ING, část 3, tabulka A 3.5.1.

Zpracování

Nanášení

Vyvrtejte střídavě po obou stranách trhliny kanály Ø 13 mm pod úhlem 45° k betonovému povrchu.

Vzdálenost otvorů od trhliny a podél trhliny: poloviny tloušťky konstrukčního dílu.

U tenkostěnných konstrukčních dílů vyvrtejte otvory přímo do trhliny.

Zatloukací pakr StoJet P 413 po vyčištění vyvrtaných kanálů zatlučte do otvorů.

V případě potřeby trhlinu utěsněte. Našroubujte koncovku s plochou hlavou.

Trhlinu zcela vyplňte materiálem StoCrete ZL (cementová kaše).

Oklepejte zatloukací pakr kladivem. Zlom vždy probíhá pod povrchem konstrukčního dílu.

Poté uzavřete zatloukací pakr dodanými uzavíracími zátkami.

vhodný pro následující výplňové materiály: StoCrete ZL

tlak při zpracování do 10 bar

Technický list

StoJet P 413

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Všeobecné pokyny pro zpracování na adrese www.stocretec.de (Produkty) a v příloze aktuální příručky „Technické listy“.

Dodání

Obal plechovka

Číslo výrobku	Označení	Nádob
01489-001	StoJet P 413	100 Kus DÓZA

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Označení

Skupina výrobků Injektážní tryska

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz