


Technický list

StoLevell In Repair

Organická výplňová a lokální stěrka



Charakteristika

Použití

- interiér
- jako výplňová a lokální stěrka na napenetrované dřevo, omítky, beton a malé plochy kovu

Vlastnosti

- lze snadno brousit
- lze brzy nanášet další vrstvy
- zabraňuje korozi
- rychleschnoucí
- vysoká vydatnost
- plněná
- bez vlasových trhlin do 1000µm tloušťky mokré vrstvy

Vzhled

- matný podle EN 13300

Zvláštnosti/upozornění

- tuba obsahuje 0,375 kg

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota		1,9 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Podklad musí být nosný, suchý a zbavený tuků a prachu.

Příprava

Nenosné vrstvy odstraňte.
Porézní a savé podklady opatřete podkladním nátěrem.

Technický list

StoLevell In Repair

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Příprava materiálu Ihned zpracovatelný

Skladba vrstvy podkladní nátěr:
Stěrkována místa, resp. celoplošné stěrkování je třeba před nanášením dalších vrstev opatřit základním nátěrem StoPrim Plex.

stěrkování před nanášením laku
V interiérech se podle savosti podkladu nanáší základní nátěr Sto-Vorlack AF.

Nanášení výrobku v jedné nebo více vrstvách.

další zpracování:
se všemi Sto laky a Sto vnitřními dispersními barvami

Nanášení špachtlí

Výrobek se nanáší špachtlí nebo japonskou špachtlí, při tenkovrstvém nanášení jej lze během dne nanášet několikrát.
V případě částečného stěrkování nutno provést základní nátěr před lakováním.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: po cca 1 - 2 hodinách (v závislosti na tloušťce vrstvy).
Hodnoty se mohou při vysoké relativní vlhkosti vzduchu popř. při nízkých teplotách silně lišit.
další vrstvy lze nanášet po cca 2 h

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Vytvrdlý materiál lze likvidovat jako komunální odpad.
Likvidovat vypouštěním do kanalizace není povoleno.

použití na plochách s působením vody:
- třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).

Dodání

Odstín přírodně bílý

Technický list

StoLevell In Repair

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. Načaté nádoby dobře uzavřete. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zboží nezatěžovat.

Doba skladování Nejlepší kvalita v originálním obalu do ... (viz obal).

Označení

Skupina výrobků Stěrková hmota

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavebách
polymerní disperze
titandioxid
minerální plniva
voda
glykoléter
dispergující prostředek
zahušťovače
smáčedlo
odpěňovače
inhibitory koroze
ochranný prostředek pro skladování na bázi BIT/ZPT
ochranný prostředek pro skladování na bázi CIT/MIT 3:1

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11

Technický list

StoLevell In Repair

Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz