


Technický list

StoLook Piccolo

Povrchová úprava z vícebarevných jemných čipsů, matná



Charakteristika

Použití

- interiér
- vysoce kvalitní úprava ploch stěn a stropů
- zejména pro veřejné, soukromé a intenzivně obývané prostory

Vlastnosti

- odolný proti poškrábání a nárazuvzdorný
- lze čistit (při aplikaci válečkem)
- bez částic způsobujících fogging-efekt
- odolný dezinfekčním prostředkům
- nehořlavý
- bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel, chudý na emise
- k okamžitému použití
- barevně stálý při působení světla

Vzhled

- matný

Zvláštnosti/upozornění

- Odstíny podkladu je třeba objednat s číslem barvy konečného nátěru.

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.

Příprava

Příprava podkladu a provedení natěračských prací musí odpovídat všeobecně uznávaným pravidlům a technikám. Všechny povrchové úpravy a přípravné práce by se měly vždy řídit dle objektu a požadavků, kterým je objekt vystaven.

Volné částčky v nátěru a nenosné staré nátěry a vrstvy povrchové úpravy odstraňte a plochu vyčistěte (mechanicky nebo vhodnými odstraňovači).

Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Normálně savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Plex nebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je připraven k okamžitému použití a v závislosti na savosti podkladu jej lze ředit max. 30 % vodou.

Slabě savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Color nebo StoPrim Sil Color.

Technický list

StoLook Piccolo

Obsažené látky rozpustné ve vodě:
Provedte izolaci pomocí přípravku StoPrim Isol.
StoPrim Isol je určen k okamžitému použití a nesmí se ředit.

Intaktní dvousložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:
Provedte podkladní nátěr přípravkem StoAqua EP Activ.

Plochy napadené plísněmi:
Natřete plochy přípravkem Geiger STOP nebo 10% roztokem peroxidu vodíku a důkladně omyjte čistou vodou. Při sanaci plísní dodržujte příslušná národní doporučení a směrnice.

Při povrchových úpravách akrylátových spárovacích hmot a těsnicích hmot mohou na základě zvýšené elasticity akrylové těsnicí hmoty vzniknout v nátěru trhliny nebo barevné změny. Vzhledem k mnoha rozdílným výrobkům na trhu je nutné v každém případě provést vlastní zkoušku pro určení přílnavosti.

Uvedené návrhy způsobu aplikace nezbavují zpracovatele vlastní odpovědnosti za kontrolu a posouzení podkladu.

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C

Příprava materiálu

StoLook Struktur F naředte cca 10 % vody.

StoLook Piccolo lze ihned zpracovávat, dobře rozmíchejte při malé rychlosti míchání.

Při zpracování několika balení dodržet následující parametry:

- stejná doba míchání
- stejná rychlost míchání

Spotřeba

Způsob použití	Cca. spotřeba	
aplikace válečkem	0,30 - 0,40	kg/m ²
aplikace nástřikem	0,80	kg/m ²
aplikace hladítkem	0,60 - 0,70	kg/m ²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy

podkladní nátěr:
Všechny podklady rovnoměrně natřete přípravným nátěrem StoLook Struktur F tónovaným v odstínu konečného nátěru tak, aby kryly podklad.

V závislosti na odstínu a podkladu může být nutný dvojitý nátěr přípravkem StoLook

Technický list

StoLook Piccolo

Struktur F.

konečná povrchová úprava:
StoLook Piccolo

(Na kritických plochách nebo při kritických odstínech může být nutné druhé nanesení materiálu.)

uzavírací nátěr:
StoPur WV 200 transparent (nutný pouze při extrémních požadavcích, ne u sytých odstínů)

Řiďte se technickým listem a návodem ke zpracování!

Nanášení

nanášení válečkem, se stříkácí pistolí, nanášení hladítkem

aplikace válečkem:
Nanášejte neředěné válečkem s krátkým až středním vláknem.

Váleček před použitím mírně navlhčete a dobře zpracujte.

Rovnoměrně válečkem nanášejte materiál všemi směry.

Po uplynutí doby vysychání cca 10 - 20 minut v závislosti na teplotě setřete tapetovacím kartáčem nebo plochým štětcem.

aplikace nástřikem:
Provádějte rovnoměrný nástřik neředěného materiálu stříkácí pistolí Sto krouživými pohyby.

tryska: 4 - 6 mm

tlak vzduchu: 2,5 - 3,5 bar

aplikace hladítkem (alternativně):
Neředěný výrobek se nanáší nerezovou ocelovou zednickou lžící v tenké, avšak kryjící vrstvě.

Po krátké době vysychání v závislosti na teplotě lze plochu vyhladit plastovým hladítkem.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: suchý povrch cca po 6 - 10 hodinách, dále lze zpracovávat přibližně po 48 hodinách.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití umyjte vodou.

Technický list

StoLook Piccolo

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

upozornění:
Při aplikaci hladítkem se na ploše může v závislosti na odstínu objevit mírný mračnovitý efekt.

upozornění ke schnutí:
Sádrové stěrkové hmoty stanovené výrobcí sádrokartonových desek mohou být zvláště citlivé na vlhkost. Tato citlivost může způsobit tvoření bublin, nabobtnání a odlupování stěrkových hmot. Spolková asociace výrobců sádrokartonových desek, reg. sdruž., proto své směrnici „Stěrkování sádrokartonových desek“ doporučuje zajistit dostatečným větráním a teplotou jejich rychlé vyschnutí.

náradí pro zpracování:

aplikace válečkem:
např. malířský váleček Sto-Malerwalze Standard s krátkým vlasem (č. výr. 17811-008)
např. tapetovací kartáč Sto-Tapezierwischer Dachs M7 (Art.-Nr. 17108-006)

aplikace nástřikem:
stříkáci pistole Sto-Trichterpistole (č. výr. 18854-001)

aplikace hladítkem:
plastové hladítko Sto-Glättekele speciální (č. výr. 08289-002)

použití na plochách s působením vody:
- třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).

Dodání

Odstín 18 standardních odstínů, speciální barevné odstíny jsou možné na vyžádání za příplatek (minimální objednané množství 25 kg), lze tónovat podle kolekce StoColor Collection StoLook Piccolo

Obal kbelík

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku

Technický list

StoLook Piccolo

2026

Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

Posouzení / certifikáty

TÜV SÜD - evaluation

StoLook Piccolo (odolnost vůči plošné dezinfekci)
Hodnocení odolnosti vůči plošné dezinfekci

Označení

Skupina výrobků

Efektivní povrchová úprava

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

EUH210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

V tomto případě se jedná o konzervační látky.
Nedopustěte styku s pokožkou a očima.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o

Technický list

StoLook Piccolo

Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz