


Technický list

StoPrefa Coll

Organická lepicí hmota na rovné podklady,
k okamžitému použití, pro průmyslové povrchové
úpravy



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • pro lepení tepelně izolačních desek z EPS a minerální vlny • speciálně pro kompozitní dřevo a jiné nosné podklady, které jsou rovné a slabě nasákavé (např. cementovláknité desky)
Vlastnosti	• vysoká lepivost
Zvláštnosti/upozornění	• pro průmyslové nátěry

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,3 - 1,6 g/cm ³	
Permeabilita vody v kapalně fázi w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nízké
Faktor difúzního odporu μ	EN ISO 7783	500 - 900	V2 střední

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky	Podklad musí být pevný, rovný, suchý, s dobrou nosností a také odmaštěný a bez prachu. Vlhké, resp. ne zcela ztuhlé podklady mohou způsobit poškození jako např. tvorbu bublinek nebo praskliny v následných vrstvách.
Příprava	Zkontrolujte vhodnost a nosnost stávajících vrstev. Nenosné vrstvy odstraňte. Příp. vyčistěte podklad.

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C
-------------------------------	---

Příprava materiálu	Materiál je po rozmíchání připraven k použití.
---------------------------	--

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba
-----------------	----------------	---------------

Technický list

StoPrefa Coll

	lepení	1,20 - 2,00	kg/m²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			
Nanášení	nanášení zubatým hladítkem, strojně lepení: Produkt nanášíte ručně nerezovým zubatým hladítkem 4 x 4 mm nebo strojově. Desky neprodleně zatlačte, resp. naplavte do čerstvé vrstvy lepidla a pomocí vhodných opatření/pomůcek (např. válečků) je přitlačte. Opatření je nutné provést tak, aby bylo zaručeno celoplošné přilepení desek na podklad.		
Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	Doba schnutí závisí na teplotě, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.		
Čištění nářadí	Ihned po použití umyjte vodou.		
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Aby bylo možné plynulé další zpracování stěn, lze tepelně izolační desky přilepené přípravkem StoPrefa Coll připevnit k podkladu např. pomocí sponek z ušlechtilé oceli (zapuštěných cca 0,5 cm do podkladu). Vhodnost takového opatření musí prověřit uživatel na vlastní odpovědnost.		
Dodání			
Odstín	přírodní		
Obal	kbelík silo		
Skladování			
Podmínky pro skladování	Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.		
Doba skladování	Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: Číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026		
Posouzení / certifikáty			
	ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS a StoArmat Classic/Classic plus) Evropské technické posouzení	
	ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L a StoArmat Classic	

Technický list

StoPrefa Coll

	plus/StoArmat Classic plus QS) Evropské technické posouzení
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS a StoLevell Duo) Evropské technické posouzení
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (MW/MW-L a StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/StoPrefa Armat) Evropské technické posouzení
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (dřevostavby – EPS a StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropské technické posouzení
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (dřevostavby – MW-L a StoLevell Uni/StoLevell Novo, upevnění: lepením) Evropské technické posouzení

Označení

Skupina výrobků Lepidlo

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavebách
polymerní disperze
minerální plniva
voda
glykoléter
zahušťovače
dispergující prostředek
odpěňovače
ochranný prostředek pro skladování na bázi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
ochranný prostředek pro skladování na bázi bronopolu (INN)

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený
k okamžitému použití.

EUH210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Může vyvolat alergickou reakci.

V tomto případě se jedná o konzervační látky.
Nedopustěte styku s pokožkou a očima.

Technický list

StoPrefa Coll

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz