


Technický list

StoPremiumlack Gloss AF

Krycí lak pro vysoce kvalitní konečný nátěr na dřevo a kov, obsahující rozpouštědla, lesklý



Charakteristika

Použití	• do exteriéru a interiéru • na dřevo, dřevěné deskové materiály, kov a minerální podklady po příslušné přípravě a nanesení podkladního nátěru • na dřevěných materiálech a tvrzených plastech bez povrchových separačních prostředků
----------------	---

Vlastnosti	• velmi dobré krytí • odolnost proti slepení • vysoce tixotropní • dobrý rozliv • vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům • vyhovuje EN 71-3 (bezpečnost hraček), odolný proti potu a slinám • odolný proti poškrábání a nárazuvzdorný • bez obsahu změkčovadel • obsahující rozpouštědla
-------------------	--

Vzhled	• lesklý dle EN 13300
---------------	-----------------------

Zvláštnosti/upozornění	• Při velkoplošném zpracování v interiérech doporučujeme kvůli zápachu a vysokému obsahu rozpouštědel použití produktů ředitelných vodou. • stálost u odstínů podle směrnice BSF č. 26 • třída: B, skupina 1 - 3 podle odstínu
-------------------------------	--

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota		1,27 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Technický list

StoPremiumlack Gloss AF

Požadavky

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty, separačních látek a správně připravený.

Železo/ocel:

Náletovou rez/rez odborně odstraňte až na stupeň čistoty Sa 2½ (otryskávání) nebo St 3 (strojově) podle normy DIN EN ISO 12944-4. U nových podkladů odstraňte okuje/opal broušením, pískováním. Natřete dvakrát podkladním nátěrem StoAllgrund AF.

Zinek/pozinkované podklady:

Čištění podle směrnice BSF č. 5 a 22 s použitím přípravku Multi-Star Gescha a brusného vliesu. Pozor: Poradte se. Natřete dvakrát podkladním nátěrem StoAllgrund AF.

Hliník uvnitř:

Čištění podle směrnice BSF č. 6 s použitím přípravku Multi-Star Gescha a brusného vliesu. Pozor: Poradte se.

Měď:

Čištění s použitím přípravku Multi-Star Gescha zředěného vodou v poměru 1 : 5 a brusného vliesu. Pozor: Poradte se.

Plast:

Tvrdé PVC, PUR, polyester, povrchy z melaminové pryskyřice (Resopal) vyčistěte přípravkem Multi-Star Gescha a brusným vliesem.

Staré nátěry:

Obruste a/nebo louhujte pomocí čistícího prostředku Multi-Star Gescha nebo louhovadla Geiger SE-1 a brusným vliesem. Větší narušené plochy vyplňte dvousložkovou stěrkovou hmotou a zbruste. Malá narušená místa vyplňte stěrkovou hmotou Sto-Malerspachtel, následně povrch zbruste, opatřete podkladním nátěrem a nalakujte.

Dřevo zvenku:

Nová dřeva s rozměrovou stálostí a omezenou rozměrovou stálostí obruste, realizujte systém povrchových úprav podle směrnice BSF č. 18 nanesením výrobku StoPrim Protect WN a 3 vrstev výrobku StoAqua Ventilack, StoVentilack AF nebo StoPremiumlack AF Gloss.

Upozornění: Okna jsou podle předpisů součástí vnějšího povrchu a jako polotovary se povrchově upravují ze všech stran.

Nové dřevo mohou při použití vodou ředitelných laků uvolňovat lignin (zabarvení: impregnační látky/žlutavé až hnědé). Doporučujeme dva nátěry výrobkem StoAqua Allgrund.

Staré nátěry vyčistěte, odstraňte volné částičky, zašedlé dřevo obruste až na zdravé dřevo. Proveďte podkladní nátěr výrobkem StoPrim Protect WN, poté

Technický list

StoPremiumlack Gloss AF

tříkrát nalakujte lakem StoAqua Ventilack, StoVentilack AF nebo StoPremiumlack AF Gloss.

Dřevo uvnitř:

Nová dřeva lehce zbruste a zbavte prachu. Naneste StoAqua Emaile PU Gloss/Satin nebo StoAqua Top In/Satin zředěný 3 % vody, abyste regulovali rovnoměrnou savost. Druhý nátěr naneste nezředěný.

Upozornění: Nová dřeva mohou při použití vodou ředitelných laků uvolňovat lignin (zabarvení: impregnační látky/žlutavé až hnědé). Doporučujeme 2 nátěry výrobkem StoAqua Allgrund.

Jsou vhodné pouze dřevotřískové desky dle DIN 68763, typ V100 / V110 G. Vlhkost dřeva nesmí během zpracování a ve stavu používání překročit 12 %. U veškerého kompozitního dřeva je požadováno sklížení odolné vůči povětrnostním vlivům.

U vícevrstvých desek podle DIN 68705 je sklížení odolné proti povětrnosti, ale ne kompozitní dřevo jako celek. Absolutní vlhkost se během zpracování a ve stavu používání musí pohybovat mezi 5 % a 15 %. Proto jsou tyto dřevěné materiály úměrně dnešnímu stavu technologie vhodné pro přímé vystavení povětrnosti pouze za určitých podmínek.

Bezvadnou povrchovou úpravu proto nelze zaručit.

Příprava

Zkontrolujte nosnost stávajících podkladů. Nenosné vrstvy odstraňte. Volné částčky v nátěru, stejně jako nenosné staré nátěry a povrchové úpravy odstraňte (mechanicky nebo vhodným odstraňovačem).

Zpracování**Teplota při zpracování**

nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu: +5 °C
nejvyšší teplota při zpracování a teplota podkladu: +35 °C

Příprava materiálu

Výrobek je ihned zpracovatelný, před zpracováním důkladně promíchejte. K ředění použijte StoFluid AF.

Spotřeba

Způsob použití	Cca. spotřeba	
na jeden nátěr	0,10 - 0,12	l/m ²
při dvouvrstvěném nátěru	0,20 - 0,24	l/m ²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy

podkladní nátěr:

Technický list

StoPremiumlack Gloss AF

dřevo ve venkovním prostředí:
nové i zvětralé dřevo z jehličnanů:
Impregnujte přípravkem StoPrim Protect WN.
hliník, ocel, tvrzené PVC:
V interiéru naneste StoAllgrund AF 1krát, ve venkovním a vlhkém prostředí
naneste StoAllgrund AF 2krát jako přípravu podkladu.

mezinátěr, přípravný lak:
Pro interiérové laky proveďte přípravný nátěr lakem StoVorlack AF.
Pro venkovní nátěry proveďte přípravný nátěr lakem StoVorlack AF.

krycí nátěr:
StoPremiumlack Gloss AF nanášejte neředěný.

Nanášení

natírání, nanášení válečkem, nástřik airless

Produkt se nanáší štětcem, válečkem nebo nástřikem.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %:
zaschlý tak, že se již nelepí prach, po 7 hodině, nelepivý po 8 hodinách,
přetíratelný po 24 hodinách
Doba schnutí se prodlužuje při nízkých teplota a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu.

U vodorovných ploch dbejte na dobré větrání místnosti.

Čištění nářadí

Okamžitě po upotřebení umyjte pomocí StoFluid AF.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

likvidace:
Dodržujte zákonná ustanovení pro likvidaci. Pouze dózy zbavené zbytků
recyklujte. Plechovky se zbytky přípravku odevzdejte na sběrném místě použitých
laků.

upozornění:
U bílých a světlých odstínů se může v důsledku nedostatečného osvětlení (UV
záření), teploty a chemických vlivů, jako jsou např. výpary čpavku z čisticích
prostředků, lepicích, nátěrových a těsnících hmot, vyskytnout zažloutnutí
lakovaných ploch. Toto zažloutnutí je pro daný materiál typické a nepředstavuje
závalu výrobku. Při dostatečném osvětlení zažloutlé plochy opět zesvětlají.

Dodání

Odstín

bílý, tónovaný

Obal

plechovka

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne.

Technický list

StoPremiumlack Gloss AF

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování

Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.

Vysvětlení č. šarže:

číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden

příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

Označení

Skupina výrobků

Barevný lak

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavbách
alkydová pryskyřice
titandioxid
organické pigmenty
alifáty
glykoly
sušidla
smáčedlo
odpěňovače
prostředky zabírající tvoření škráloupu
dispergující prostředek

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

EUH210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH211

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Technický list

StoPremiumlack Gloss AF

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz