


Technický list

StoPrim Micro

Koncentrovaný podkladní nátěr s hloubkovým účinkem na bázi silikonové mikroemulze, s minimem rozpouštědel



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - na minerální podklady
 - hydrofobizující podkladní nátěr

- Vlastnosti**
- zpevňuje minerální podklady
 - vysoce hydrofobizující siloxanový koncentrát
 - vysoká penetrační schopnost emulze ředitelné vodou
 - regulující nasákavost
 - přílnavý

- Vzhled**
- transparent

- Zvláštnosti/upozornění**
- nevhodný na podklady obsahující sádku
 - koncentrát! při aplikaci jako podkladní nátěr zředte vodou v poměru 1 : 10
 - chraňte citlivé plochy (sklo, mramor, lakované plochy nebo plochy určené k lakování atd.)

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

- Požadavky**
- Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.

- Příprava**
- Zkontrolujte nosnost stávajících vrstev. Nenosné vrstvy odstraňte. Přikryjte sklo, ostře pálené cihly, keramiku, přírodní kámen, laky a kovy. Potřísněná místa ihned opláchněte vodou.

Technický list

StoPrim Micro

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Doba zpracování Při teplotě +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 % cca 12 hodin.

Mísicí poměr StoPrim Micro/Wasser = 1 : 10 jako podkladní nátěr, 1 : 4 jako hydrofobizace

Příprava materiálu Před zpracováním dobře protřepejte v originálním obalu.
Ředte v příslušném směšovací poměru vodou.

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

na jednu nátěrovou vrstvu jako podkladní nátěr 0,01 - 0,05 l/m²

na jednu nátěrovou vrstvu jako hydrofobizace 0,02 - 0,10 l/m²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci.
Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby
je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy

Na silně savých podkladech se doporučuje vícenásobné nanášení na mokrý
podklad, aby se docílilo optimální penetrace a zpevnění podkladu.

Aby se zabránilo problémům s přilnavostí při dalším nátěru, měl by se další
pracovní krok provést během 7 dnů.

Nanášení

natírání, nanášení válečkem

Nanáší a zpracovávají se natíráním nebo se zpracovávají nástřikem (dbejte na
rozstřík/mlhu) pomocí Inomat.
Obsahuje aktivní silany, které po zpracování chemicky reagují a hydrofobizují.
Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

Produkt schne fyzikálně odpařováním vody.
Při vyšší vlhkosti vzduchu nebo nízké teplotě se schnutí odpovídajícím způsobem
zpomaluje.

Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze
dále zpracovávat přibližně po 12 hodinách.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení,

Při zpracování chraňte pokožku a oči.

Technický list

StoPrim Micro

speciality a zvláštnosti

Při nástřiku nebo rozprašování je třeba nosit vhodné ochranné pomůcky/ochranný oděv.

Dodání

Odstín bezbarvý

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026
Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

Označení

Skupina výrobků Podkladní nátěr

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení.
Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit poškození orgánů. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu, pěnu odolnou alkoholu, suchou chemikálii nebo oxid uhličitý. Obsah/obal předejte firmě oprávněné k odstraňování odpadu nebo místnímu sběrnému místu.

Technický list

StoPrim Micro

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz