


Technický list

StoPrim Plex

Vodou ředitelný, akrylátový hloubkový podkladní nátěr, testován na zdravotní nezávadnost



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- na minerální podklady a vrstvy
- pro zpevnění křídujících, avšak nosných starých nátěrů a drolivých omítek
- pro snížení savosti sádkartonových desek, pórovitých a savých podkladů: např. omítky, nepálené cihly, pórabeton atd.

Vlastnosti

- regulující nasákavost
- zpevňující povrch
- přílnavý
- bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel
- s nízkým obsahem emisí
- TÜV SÜD – kontrola látek a emisí důležitých pro zdraví, pravidelná kontrola produktů a procesů, kontrola použitých látek (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez částic způsobujících fogging-efekt

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.

Příprava

Zkontrolujte nosnost stávajících vrstev. Nenosné vrstvy odstraňte.

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Technický list

StoPrim Plex

Příprava materiálu

Před zpracováním dobře protřepejte v originálním obalu.
Ředitelné vodou, v závislosti na savosti podkladu, aby se zabránilo vzniku lesklých míst.

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

na jeden nátěr

0,10 - 0,40 l/m²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci.
Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

natírání, nanášení válečkem, nástřik airless

Materiál nanést např. štětkou a zpracovat nebo nastříkat stříkacím zařízením např. inoSPRAY. Provést odpovídající ochranná opatření před mlhou. Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

Produkt schne fyzikálně odpařováním vody.
Vysoká vlhkost vzduchu, nízká výměna vzduchu a nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 12 hodinách.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Provést odpovídající ochranná opatření před mlhou.

použití na plochách s působením vody:
- třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).

Dodání

Odstín

bezbarvý

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne.
Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování

Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden

Technický list

StoPrim Plex

příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

Posouzení / certifikáty

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/230704-1

StoPrim Plex (bez emisí, testován obsah škodlivých látek a kontrolována výroba)
Hodnocení emisních vlastností

Označení

Skupina výrobků

Podkladní nátěr

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavbách
polymerní disperze
voda
alkoholy
odpěňovače
smáčedlo
ochranný prostředek pro skladování na bázi BIT/ZPT
ochranný prostředek pro skladování na bázi CIT/MIT 3:1

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

EUH210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

V tomto případě se jedná o konzervační látky.
Nedopusťte styku s pokožkou a očima.

Technický list

StoPrim Plex

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz