


Technický list

StoPrim Silikat

Vodou ředitelný silikátový hloubkový podkladní nátěr



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- na minerální podklady
- jako podkladní nátěr před následujícími disperzními silikátovými povrchovými úpravami

Vlastnosti

- silikátový hloubkový podkladní nátěr
- lze ředit vodou
- regulující nasákavost
- zpevňující povrch
- přílnavý
- dobrá schopnost penetrace

Vzhled

- transparent

Zvláštnosti/upozornění

- podkladní nátěr příp. rozředíte vodou, aby po zaschnutí nebyl lesklý
- chraňte citlivé plochy, např. sklo, mramor, lakované plochy nebo plochy určené k lakování

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.
Nové podklady musí prosychat minimálně 14 dnů.

Příprava

Zkontrolujte nosnost stávajících vrstev. Nenosné vrstvy odstraňte.

Technický list

StoPrim Silikat

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Příprava materiálu Před zpracováním materiál dobře promíchejte v originálním obalu.
V závislosti na savosti podkladu rozředte materiál vodou až do směšovacího poměru 1:1.

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba
	na jeden nátěr	0,15 - 0,60 l/m ²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy doporučení: U silně nasákavých a drolivých podkladů nanášejte výrobek v několika vrstvách mokřý na mokřý podklad, aby byla zajištěna optimální hloubka penetrace a zpevnění podkladu.

Nanášení natírání, nanášení válečkem, nástřik airless

Materiál naneste a zapracujte např. štětkou na stropy. Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování Produkt schne fyzikálně odpařováním vody.
Vysoká vlhkost vzduchu, nízká výměna vzduchu a nízké teploty prodlužují dobu tvrdnutí a schnutí.

Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 12 hodinách.

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou.

Dodání

Odstín bezbarvý

Obal kanystr

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.

Technický list

StoPrim Silikat

Vysvětlení č. šarže:

číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden

příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

Označení

Skupina výrobků

Podkladní nátěr

Složení

podle směrnice VdL náterové hmoty na stavbách
anorganické pojivo
polymerní disperze
voda
alifáty
stabilizátory

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

EUH210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

V tomto případě se jedná o konzervační látky.
Nedopusťte styku s pokožkou a očima.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoPrim Silikat

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz