


Technický list

StoPur DL 520

PUR uzavírací nátěr pro balkony, transparentní, střední lesk



Charakteristika

Použití	transparentní uzavírací nátěr na polyuretanových povrchových úpravách pro balkonové, pavlačové a lodžiové plochy
Vlastnosti	- zlepšení možnosti čištění - vysoká odolnost proti opotřebení a povětrnosti - elastický - odolný proti stárnutí, UV záření a světlu
Vzhled	- transparent - střední lesk

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota (směs 23 °C)	EN ISO 2811	0,97 - 1,03 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky	Vytvrzené nátěry PUR jako StoPur EB 200, StoPur EB 400 nebo StoPur EA. Požadavky na podklad: Podklad musí být suchý, nosný a zbavený separačních, stejnorodých i cizorodých látek. Teplota podkladu vyšší než +10 °C a 3 K nad rosným bodem. Pevnost v odtrhu v prostředí $\geq 1,5$ N/mm² Minimální pevnost v odtrhu 1,0 N/mm²
Příprava	Příprava podkladu: Podklad je třeba připravit vhodným mechanickým postupem, jako např. otryskávání kuličkami, frézování a poté otryskávání kuličkami nebo otryskávání pevnými materiály.

Technický list

StoPur DL 520

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota při zpracování: +10°C
 nejvyšší teplota při zpracování: +30 °C

Doba zpracování Při +20 °C: max. 1 hodina

Mísicí poměr složka A : složka B = 100,0 : 33,3 hmotn. dílů

Příprava materiálu

Složka A a složka B se dodávají v přesně sladěném směšovací poměru a míchají se podle následujících údajů. Rozmíchejte složku A, poté přimíchejte celý obsah složky B.
 Důkladně rozmíchejte pomalu běžícím míchadlem (maximálně 300 ot/min.), až vznikne homogenní hmota beze šmouh. Je bezpodmínečně nutné směs důkladně rozmíchat i na stranách a u dna, aby se tvrdidlo rovnoměrně rozmísilo i ve svislém směru. Doba míchání min. 3 minuty.
 Po rozmíchání přelijte do čisté nádoby a znovu promíchejte.
 Nezpracovávejte z dodané obalové nádoby!

Teplota jednotlivých složek při míchání musí být nejméně +15 °C.

Spotřeba

Způsob použití	Cca. spotřeba
jako uzavírací nátěr	0,1 - 0,2 kg/m ²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy

Existující povrchová úprava: StoPur EB 200, StoPur EB 400 nebo StoPur EA, popř. s posypem StoChips 1 mm nebo StoChips 3 mm.
 1. příprava podkladu
 2. uzavírací nátěr StoPur DL 520

Nanášení

Existující povrchová úprava: StoPur EB 200, StoPur EB 400 nebo StoPur EA, popř. s posypem StoChips 1 mm nebo StoChips 3 mm.
 1. příprava podkladu
 2. uzavírací nátěr StoPur DL 520
 Aplikace StoPur DL 520 se provádí pomocí jemného moltoprenového válečku nebo mohérového válečku s krátkým vlasem. Po nanesení uzavíracího nátěru jej rozetřete křížovým postupem, aby vznikl stejnoměrný povrch.
 spotřeba materiálu: cca 0,1 - 0,2 kg/m²

Schnutí, tvrdnutí, doba do zaschnutí, když se již nelepí prach: po 30 minutách (při +20 °C)

Technický list

StoPur DL 520

dalšího zpracování

schůdnost: po 12 hodinách (při +20 °C)

**Upozornění, doporučení,
speciality a zvláštnosti**

Všeobecné pokyny pro zpracování na adrese www.stocretec.de a v příloze aktuální Technické příručky.

Dodání

	Číslo výrobku	Označení	Nádoba
	01281/002	StoPur DL 520 (A+B)	10 kg Set
	01281/001	StoPur DL 520 (A+B)	2 kg Set

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou; chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování V originální nádobě do ... (viz obal).

Označení

Skupina výrobků Uzavírací nátěr

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Při prvním pořízení obdržíte bezpečnostní list ES. Respektujte prosím informace k manipulaci s produktem, o jeho skladování a likvidaci.

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřežovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88

Technický list

StoPur DL 520

info.cz@sto.com
www.sto.cz