

Technický list

StoSeal Band BK

Difuzně uzavřená lepicí páska z butylkaučuku, potažená na zadní straně netkanou textilií



Charakteristika

Použití

- interiér
- pro vytvoření difuzně uzavřeného napojení v oblasti napojovacích spár oken/balkonových dveří a spár mezi základní omítkou a navazujícími součástmi, jako např. dřevěnými trámy a stropy
- pro vytvoření neprodyšného podkladu/napojení u akustického systému StoSilent Direct

Vlastnosti

- samolepicí
- vysoká lepivost
- lze omítat běžnými omítkami a přetírat
- slučitelný s akrylátovým sklem a polykarbonátem
- lepicí plocha je chráněna krycím papírem, který se odděluje uprostřed
- tvořeno plastoelastickou butylkaučukovou hmotou
- lze velmi snadno vestavět zcela skrytě
- podmíněná odolnost vůči UV záření a povětrnosti
- odolnost vůči teplotám od -30 °C do +80 °C

Formát

- šířka: 75 mm
- délka role: 10 m

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Ekvivalentní difúzní tloušťka	DIN 52615	404 m	
Faktor difúzního odporu μ	DIN 52615	448.700	
Obsah pevných částic		100 %	
Lepivost	MEL 052	> 4 N/cm	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Technický list

StoSeal Band BK

Podklad

Požadavky Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený oleje, mastnoty a prachu, nosný a zbavený vrstev sintru, výkvětů a separačních prostředků.

Příprava Zkontrolujte přilnavost stávajících podkladů. Případně může být nutný vhodný podkladní nátěr (doporučení na vyžádání) na minerální, porézní a savé podklady jako beton, omítka, ocel bez povrchové úpravy, surové dřevo, drsné zvětralé sklo.

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +35 °C

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

Utěsnění napojovacích spár oken: okenní prvek vyrovnejte, upevněte a izolačním materiálem vyplňte dutinu mezi oknem a stěnou. Odvíjejte pásku z cívky a ořízněte ji s přesahem 5 až 10 cm. Stáhněte do poloviny ochrannou fólii a pečlivě nalepte pásku (min. 5 mm) na okenní rám. Poté stáhněte druhou polovinu ochranné fólie a opatrně přilepte pásku na sousedící podklad.

Utěsnění přechodů mezi součástmi stavby:
Odvíjejte pásku z cívky a ořízněte ji s přesahem 5 až 10 cm. Stáhněte do poloviny ochrannou fólii. Poté pásku pečlivě nalepte na součást sousedící s plochou stěny izolovanou zevnitř (např. dřevěný trám/strop). Poté stáhněte druhou polovinu ochranné fólie a přilepte pásku k ploše stěny.

Je třeba dbát na překryv pásek v rozích. Optimální přilnavosti lze dosáhnout použitím přitlačného válečku. Tu strana pásky, která je opatřena vliesem, lze omítat běžně prodávanou maltou nebo přetírat stavebními disperzními barvami.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování Po pečlivém nalepení lze ihned překrývat dalšími vrstvami.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Skladování při více než +30 °C může způsobit problémy při stahování silikonového papíru.

Dodání

Odstín líc: antracit, rub: bílý

Technický list

StoSeal Band BK

Obal	Kartón
------	--------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu v teplotním rozmezí +15°C až +30°C.
-------------------------	---

Doba skladování	12 měsíců od data výroby v uzavřeném originálním obalu
-----------------	--

Označení

Skupina výrobků	Příslušenství
-----------------	---------------

Bezpečnost	V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (ES) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na adrese www.sto.de v rubrice Fachhandwerker (Specializovaní řemeslníci) / REACH.
------------	---

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice