


Technický list

StoSeal Band BUT-105

Těsnicí páska z butylkaučuku potažená vliesem



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- interiér
- pro utěsnění a oddělení spár

Vlastnosti

- samolepicí
- vysoká lepivost
- z plastoelastického butylkaučuku potaženého netkanou textilií
- odolnost proti stárnutí
- stranu potaženou netkanou textilií lze opatřit podkladními omítkami Sto nebo lepícími maltami
- krátkodobá odolnost vůči teplotám po instalaci od -30 °C do +60 °C
- krycí papír chrání lepící plochu těsnicí pásky
- pouze omezeně odolný proti UV záření
- velmi chudý na emise: Emissioncode® EC1 Plus

Formát

- šířka: 120 mm
- délka role: 20 m
- tloušťka butylové vrstvy včetně netkané textilie, bez krycího papíru: 0,7 mm

Podklad

Požadavky

- Podklad obecně:
- Pevný, rovný, suchý, vhodný k lepení
 - Bez tuku a prachu

Příprava

1. Vyčistěte podklad.
2. Silně porézní nebo vláknité podklady, např. dřevovláknité tepelně izolační desky, opatřete přípravným nátěrem. Produkt: StoPrim Butyl
3. Proveďte zkoušku lepení.

Zpracování

Teplota při zpracování

teplota podkladu a vzduchu:
minimální teplota: +5 °C
maximální teplota: +30 °C

Technický list

StoSeal Band BUT-105

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

Nanášení

A: použití v oblasti oken:

1. Odviňte těsnící pásku.
2. Uřízněte těsnící pásku.
3. Stáhněte jednu ze dvou ochranných fólií. Nalepte těsnící pásku na jednu stranu.
4. Stáhněte druhou ochrannou fólii. Umístěte těsnící pásku na přilehlý podklad.
5. Přitlačte těsnící pásku.

doporučení: Použijte přitlačný váleček na spoje tapet.

V rozích nechte těsnící pásku přesahovat.

Upozornění!

chyba: mezery v utěsnění

důsledek: proniknutí vody do kontaktního zateplovacího systému s následnými škodami

1. Dbejte na to, aby se butylové pásy v oblasti styku dostatečně překrývaly.

B: vytvoření dilatačního celku u keramických obkladů nebo obkladů z přírodního kamene:

upozornění:

- Respektujte detail konstrukce GEN-RC-0200-01.

1. Nařízněte podkladní omítku a tepelně izolační materiál v oblasti dilatačního celku.

šířka spáry: minimálně 5 mm

hloubka spáry: cca 3-8 cm

2. Odviňte těsnící pásku.
3. Uřízněte těsnící pásku.
4. Stáhněte jednu ze dvou ochranných fólií.
5. Nalepte polovinu těsnící pásky, např. vlevo od spáry.
6. Těsnící pásku trochu zatlačte do spáry v tepelně izolačním materiálu.
7. Stáhněte druhou ochrannou fólii. Nalepte druhou polovinu těsnící pásky.
8. Přitlačte těsnící pásku. Ujistěte se, že těsnící páska dobře drží na podkladní omítkce.

nářadí: přitlačný váleček na spoje tapet

C: křížení vertikálních a horizontálních spár:

1. Lepte horizontální těsnící pásku přes vertikální těsnící pásku.

D: adhézní nátěr

1. Na butylovou pásku naneste adhézní nátěr.

adhézní nátěr: StoPrep Contact + 20 hm. % cementu

alternativně: StoColl KM + 10 hm. % vody

Technický list

StoSeal Band BUT-105

Řiďte se příslušným technickým listem.
Po zaschnutí adhézního nátěru lze podkládat keramický obklad nebo obklad z přírodního kamene.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

skladování:
- Těsnicí pásku neskladujte při teplotách nad +28 °C. Může to vést k problémům při stahování ochranné fólie.

Dodání

Odstín butylkaučuk: šedá, povrch vliesu: bílý

Obal role

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při pokojové teplotě. Chraňte před slunečním zářením.

Doba skladování 12 měsíců v neotevřeném originálním obalu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřežovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz