


Technický list

StoSilent Filler

Porézní spárovací tmel ze skleněného granulátu



Charakteristika

- Použití**
- interiér
 - na vyplnění a vyhlazení otevřených spár v akustickém systému StoSilent Direct
 - nesměšujte s jinými materiály

- Vlastnosti**
- dobrá lepicí síla za mokra
 - snadné zpracování
 - jemně brousitelná porézní struktura

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Třída reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	A2-s1, d0	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

- Požadavky**
- Krycí vrstva akustických desek StoSilent Board MW 100 musí být suchá a zbavená prachu.

Zpracování

- Teplota při zpracování**
- Nejnižší teplota podkladu a teplota při zpracování +12 °C, při max. relativní vlhkosti vzduchu 70 %; montáž po vyrovnání vlhkosti v místnosti. Rychlé šokové zahřátí nebo ochlazení během doby montáže a schnutí může způsobit vznik trhlin.

- Doba zpracování**
- při +20 °C: cca 6 hodin

- Mísicí poměr**
- 1,0 l vody na 2 kg

- Příprava materiálu**
- Nalijte veškerý obsah obalu do čisté nádoby. Přidejte čistou vodu. Běžně prodáváním míchadlem na maltu míchejte 1 - 2 min. do napěnění. Nechte cca

Technický list

StoSilent Filler

5 minut uzrát a poté ještě domíchávejte cca 30 sekund.
Pravidelným promícháváním výrobku se musí docílit jeho pěnivosti.

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	jako spárovací tmel v akustickém systému StoSilent Direct	0,10	kg/m ²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci.
Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	Při teplotě +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 48 hodinách. Schnutí lze zkrátit pomocí vysoušeče kondenzátu. Pomocí vhodných opatření je třeba zajistit vyschnutí výrobku nejpozději po 48 hodinách (větrání, vysoušení, temperování).
--	--

Čištění nářadí	Okamžitě po použití umyjte vodou.
-----------------------	-----------------------------------

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Je třeba dodržet všeobecné směrnice pro zpracování akustických systémů Sto. Jsou k dispozici u společnosti Sto SE & Co. KGaA.
---	---

Montáž/povrchovou úpravu lze provést teprve po předchozí instrukci!

Dilatační spáry budov je třeba zachovat.

Dodání

Odstín	šedobílá
--------	----------

Obal	pytel
------	-------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou.
--------------------------------	--

Doba skladování	Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: Číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden příklad: 9450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2019
------------------------	---

Označení

Skupina výrobků	Spárovací hmota
------------------------	-----------------

Technický list

StoSilent Filler

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice