


Technický list

StoTap Pro 150 SV

Sklovláknitá netkaná textilie pro stěrkování,
přírodně bílá



Charakteristika

- Použití**
- interiér
 - pro přímé zalití do stěrkových hmot, např. do StoLevel In AS, StoLevel In XXL a StoLevel In Sil
 - pro překlenutí vlasových trhlinek, trhlín ze smrštění a vysychání
 - pro vyhlazení drsných (starých) podkladů
 - jako základ pro další systémové struktury

- Vlastnosti**
- překlenuje trhliny vznikající při schnutí a úbytku materiálu
 - snadné a hospodárné zpracování
 - rozměrově stabilní
 - odolný proti alkáliím
 - odolný proti rozložení
 - nevniká do plic, protože průměr skelných vláken je cca 13 µm
 - reakce na oheň (třída) dle EN 13501-1: A2-s1, d0 v systému se StoLevel In XXL
 - možnost povrchové úpravy

- Formát**
- šířka role: cca 1 m
 - délka role: 50 m

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Třída reakce na oheň	EN 13501-1	A2-s1, d0	v systému se StoLevel In XXL
Plošná hmotnost		40 g/m ²	cca
Průměr vláken		> 13 lµm	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

- Požadavky**
- Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.

- Příprava**
- Příprava podkladu a provedení natěračských prací musí odpovídat všeobecně

Technický list

StoTap Pro 150 SV

uznávaným pravidlům a technikám. Všechny povrchové úpravy a přípravné práce by se měly vždy řídit dle objektu a požadavků, kterým je objekt vystaven.

Volné částčky v nátěru a nenosné staré nátěry a vrstvy povrchové úpravy odstraňte a plochu vyčistěte (mechanicky nebo vhodnými odstraňovači).

Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Normálně savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Plex nebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je připraven k okamžitému použití a v závislosti na savosti podkladu jej lze ředit max. 30 % vodou.

Slabě savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Color nebo StoPrim Sil Color.

Obsažené látky rozpustné ve vodě:

Provedte izolaci pomocí přípravku StoPrep Isol.

StoPrep Isol je ihned zpracovatelný a nesmí se ředit.

Intaktní dvousložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoAqua EP Activ.

Plochy napadené plísněmi:

Natřete plochy přípravkem Geiger STOP nebo 10% roztokem peroxidu vodíku a důkladně omyjte čistou vodou. Při sanaci plísní dodržujte příslušná národní doporučení a směrnice.

Při povrchových úpravách akrylátových spárovacích hmot a těsnicích hmot mohou na základě zvýšené elasticity akrylové těsnicí hmoty vzniknout v nátěru trhliny nebo barevné změny. Vzhledem k mnoha rozdílným výrobkům na trhu je nutné v každém případě provést vlastní zkoušku pro určení přilnavosti.

Uvedené návrhy způsobu aplikace nezavazují zpracovatele vlastní odpovědnosti za kontrolu a posouzení podkladu.

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a teplota při zpracování: +5 °C

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

hmotnost cca 40 g/m²

1,00

m²/m²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy

podkladní nátěr (je-li nutný):

Technický list

StoTap Pro 150 SV

	Podle druhu a stavu podkladu. mezivrstva: StoLevell In XXL, StoLevell In AS nebo StoLevell In Sil konečná povrchová úprava: Po provedení základního nátěru výrobkem StoPrim Plex se může nanést omítková nebo strukturovaná povrchová úprava nebo vnitřní barva ze sortimentu pro interiéry od firmy Sto. Hrubé struktury podkladu (např. zrnitost omítky < 2 mm) vyrovnejte stěrkovou hmotou. Pokud se nanáší pouze jeden barevný nátěr, nejprve naneste tenkou vrstvu stěrkové hmoty, příp. zbruste a potom naneste barevný nátěr. Viz technický list příslušné povrchové úpravy.
Nanášení	uložení do stěrkové hmoty Stěrkovou hmotu rovnoměrně naneste ručně nebo strojem, např. inoSPRAY XXL, v dostatečném množství v šířce 2 až 3 pásů. Stěrku pročešte zubatým hladítkem s ozubením 4x6x4, např. hladítkem Sto-Glättekelle s ozubením (č. výr.: 08288-045). Vložte první pás stěrkovací netkané textilie bez bublin a záhybů do čerstvé stěrkové hmoty a přitlačte. Při přitlačování vytvořte v místě styku vybrání cca 10 cm. Přiložte další pás vliesu s překryvem cca 5 cm v místě styku, přitlačte a při tom opět vytvořte vybrání. Provedte dvojitý řez ostrým ulamovacím nožem. Odstraňte odřezané části. Vyhladte netkanou textilií v oblasti styku a v celé ploše, např. špachtlí Sto-Flächenspachtel (č. výr.: 08290-016). řezání tkaniny: Pásky tkaniny před lepením přiřízněte s přídavkem cca 5 cm. Pro oblasti s výřezy, hranami a zakončeními přiřízněte netkanou textilií s přídavkem. Zatlačte netkanou textilií do vrstvy lepidla a okamžitě s pomocí ocelového pravítka přesně přiřízněte nožem nebo nůžkami. Rohy: Netkanou textilií nenalepujte kolem vnitřních ani vnějších rohů, ale v oblasti rohů ji ořízněte nebo vytvořte styk.
Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	Proschlá a mechanicky zatížitelná: po cca 3 až 4 dnech. Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota zpomalují vysychání. Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 12 hodinách.

Technický list

StoTap Pro 150 SV

Čištění nářadí

Okamžitě po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

upozornění k vysychání:
Sádrové stěrkové hmoty, které doporučují výrobci sádrokartonových desek, mohou být obzvláště citlivé na vlhkost. Tato citlivost může způsobit vznik bublin, nabobtnání a odlupování stěrkových hmot. Spolková asociace výrobců sádrokartonových desek, reg. sdruž., proto své směrnici „Stěrkování sádrokartonových desek“ doporučuje zajistit dostatečným větráním a teplotou jejich rychlé vyschnutí.

upozornění k výtčím:
Výrobek je pod stálou kontrolou kvality.
Mohou se vyskytnout ojedinělá narušená místa podmíněná vlastnostmi výrobku. Narušená místa jsou označena na řezných hranách a netkané textilie jsou přiměřeně delší.
Dekoratивní tapety a skelné rohože mají toleranci šířky +/- 1 cm. Při minimální šířce jsou dekorativní tapety ze skleněných vláken a skelné rohože přiměřeně delší.
Tyto chyby neznamenaají nárok na reklamaci. Reklamace po zpracování více než 10 pásů tkaniny nemohou být uznány.

Při oprávněných reklamacích uveďte kontrolní číslo (viz jádro role nebo kartón) a zajistěte vzorek materiálu.

Nepoužívejte výrobek k odstraňování stavebně dynamických trhlin.

použití na plochách s působením vody:
- třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).

Dodání

Odstín přírodně bílý

Obal

karton (1 role)

Skladování

Podmínky pro skladování Role dopravujte a skladujte ve svislé poloze.

Označení

Skupina výrobků Stěrkový vlies

Technický list

StoTap Pro 150 SV

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz