


Technický list

StoTop Thixlasur AF

Ředidlo obsahující lazura typu "vše v jednom", bez aromatů a biozidů, hedvábně lesklá



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- bezbarvý lze použít pouze v interiérech
- jako základní nátěr, mezinátěr a konečný nátěr na okna, dveře, obklady dřevem atd.

Vlastnosti

- vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolnost proti UV
- odolnost proti slepení
- s otevřenými póry
- bez obsahu změkčovadel
- dobré zpracování ve výšce nad hlavou
- přetírání velkých ploch bez překryvů

Vzhled

- hedvábně lesklý dle EN 13300

Zvláštnosti/upozornění

- Při velkoplošném zpracování v interiérech doporučujeme kvůli zápachu a vysokému obsahu rozpouštědel použití produktů ředitelných vodou.
- Nenatírejte na vyhřáté podklady vystavené přímému slunečnímu záření a/nebo na dřevěné podklady, na které bude během 2 - 3 hodin po natření přímo svítit slunce.
- Na vodorovné plochy aplikujte neředěný, ale ve více tenkých vrstvách.

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/Jednotka	Upozornění
Hustota		0,93 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty, separačních látek a správně připravený.

Technický list

StoTop Thixlasur AF

Dřevo zvenku:

Nová dřeva s rozměrovou stálostí a omezenou rozměrovou stálostí obruste, proveďte nanášení vrstev podle směrnice BSF č. 18. Proveďte nátěr výrobkem StoPrim Protect WN nebo 3 nátěry výrobkem StoThixlasur AF.

Upozornění: Okna jsou podle předpisů součástí vnějšího povrchu a jako polotovary se povrchově upravují ze všech stran.

Staré nátěry vyčistěte, odstraňte volné částičky, zašedlé dřevo obruste až na zdravé dřevo. Proveďte nátěr výrobkem StoPrim Protect WN nebo 3 nátěry výrobkem StoThixlasur AF.

Odstraňování/další úprava barevných vrstev jako broušení, opalování atd. může způsobit tvorbu nebezpečného prachu a/nebo výparů. Provádějte práce v dobře větraných prostorách nebo zajistěte příčné větrání. Používejte odpovídající dýchací ochranu, pokud je to nutné.

Dřevo uvnitř:

Nová dřeva lehce zbruste a zbavte prachu. Barevný odstín závisí na složení nátěru. Čím více vrstev, tím tmavší je barevný odstín. Pro interiéry doporučujeme StoAqua Top Satin nebo StoAqua Top In.

Jsou vhodné pouze dřevotřískové desky dle DIN 68763, typ V100 / V110 G. Vlhkost dřeva nesmí během zpracování a ve stavu používání překročit 12 %. U veškerého kompozitního dřeva je požadováno sklížení odolné vůči povětrnostním vlivům.

U vícevrstevných desek podle DIN 68705 je sklížení odolné proti povětrnosti, ale ne kompozitní dřevo jako celek. Absolutní vlhkost se během zpracování a ve stavu používání musí pohybovat mezi 5 % a 15 %. Proto jsou tyto dřevěné materiály úměrně dnešnímu stavu technologie vhodné pro přímé vystavení povětrnosti pouze za určitých podmínek.

Bezvadnou povrchovou úpravu proto nelze zaručit.

Dodržte směrnice BFS č. 3 a č. 18.

Příprava

Zkontrolujte nosnost stávajících podkladů. Nenosné vrstvy odstraňte. Volné částičky v nátěru, stejně jako nenosné staré nátěry a povrchové úpravy odstraňte (mechanicky nebo vhodným odstraňovačem).

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu: +5 °C
nejvyšší teplota při zpracování a teplota podkladu: +35 °C

Příprava materiálu

Výrobek je ihned zpracovatelný, před zpracováním důkladně promíchejte.

Technický list

StoTop Thixlasur AF

K ředění použijte StoFluid AF.

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	na jeden nátěr	0,09 - 0,17	l/m²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			
Skladba vrstvy	Nové i zvětralé dřevo z jehličnanů: V exteriéru impregnujte přípravkem StoPrim Protect WN proti houbám způsobujícím modráni dřeva. venkovní klima (nepřímé zvětrávání): 3 nátěry pro všechny odstíny venkovní klima I (normální zvětrávání): 3 nátěry pro tmavé odstíny a 4 nátěry pro světlé odstíny venkovní klima II (extrémní zvětrávání): 3 - 4 nátěry pro tmavé odstíny a 4 - 5 nátěrů pro světlé odstíny		
Nanášení	natírání Tento produkt se nanáší plochým štětcem nebo plochou štětkou ve směru kresby dřeva.		
Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: zaschlý tak, že se již nelepí prach, po 4,5 hodině, nelepivý po 5,5 hodinách, přetíratelný po 12 hodinách Doba schnutí se prodlužuje při nízkých teplota a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu.		
Čištění nářadí	Ihned po upotřebení umyjte pomocí StoFluid AF.		
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	likvidace: Dodržujte zákonná ustanovení pro likvidaci. Pouze dózy zbavené zbytků recyklujte. Plechovky se zbytky přípravku odevzdejte na sběrném místě použitých laků.		
Dodání			
Odstín	StoColor - RAL - odstíny dřeva Barevný odstín lazury ovlivňuje druh dřeva a vlastnosti dřeva v kombinaci s tloušťkou zaschlého filmu lazury. Proto jsou možné odchylky od vzorníku barev. Absolutní jistotu vám dá zkušební nátěr ošetřované plochy zvoleným odstínem. lze dodat pouze v přírodním odstínu		

Technický list

StoTop Thixlasur AF

Obal plechovka

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026
Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného náradí, mohou zkracovat trvanlivost.

Označení

Skupina výrobků Lazura na dřevo

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavebách
alkydová pryskyřice
alifáty
glykoly
sušidla
prostředek pro matování
povrchové aditivum
prostředky zabraňující tvoření škraloupu
prostředky chránící proti působení světla
odpěňovače
smáčedlo

Bezpečnost Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení.
Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Obsah/obal předejte firmě oprávněné k odstraňování odpadu nebo místnímu sběrnému místu. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208

Obsahuje maleinanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.

Technický list

StoTop Thixlasur AF

EUH211

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz