


Technický list

Stoplex W

Vodou emulgovatelný, siloxany zušlechtěný
univerzální podkladní nátěr na akrylátové bázi



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • na minerálních a organických podkladech • na nosných starých vrstvách vystavených působení povětrnostních podmínek • pro zpevnění křídujících, avšak nosných starých nátěrů a drolivých omítek • pro snížení savosti nových nebo zvětralých venkovních omítek a podobných stavebních materiálů
----------------	---

Vlastnosti	• zpevňující povrch • zušlechtěno siloxanem • silně vodoodpudivý • vysoká penetrační schopnost • regulující nasákavost • přílnavý • lze ředit vodou
-------------------	---

Vzhled	• transparentní, mírně nažloutlý
---------------	----------------------------------

Zvláštnosti/upozornění	• podkladní nátěr příp. rozřeďte vodou, aby po zaschnutí nebyl lesklý
-------------------------------	---

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky	Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.
------------------	---

Příprava	Zkontrolujte nosnost stávajících vrstev. Nenosné vrstvy odstraňte.
-----------------	--

Technický list

Stoplex W

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Příprava materiálu Před zpracováním materiál dobře promíchejte v originálním obalu.
V závislosti na savosti podkladu rozředte materiál vodou až do směšovacího poměru 1:1.

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba
	na jeden nátěr	0,10 - 0,40 l/m ²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení natírání, nanášení válečkem

Materiál nanést např. štětkou a zpracovat nebo nastříkat stříkacím zařízením např. inoSPRAY. Provést odpovídající ochranná opatření před mlhou. Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování Produkt schne fyzikálně odpařováním vody.
Vysoká vlhkost vzduchu, nízká výměna vzduchu a nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 12 hodinách.

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Při nástřiku nebo rozprašování noste vhodné ochranné pomůcky nebo ochranný oděv.

Dodání

Odstín žlutě pigmentováno

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden

Technický list

Stoplex W

příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

Označení

Skupina výrobků

Podkladní nátěr

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavebách
polymerní disperze
voda
glykoléter
hydrofobizační prostředky
zahušťovače
odpěňovače
ochranný prostředek pro skladování na bázi CIT/MIT 3:1
ochranný prostředek pro skladování na bázi BIT/ZPT

Bezpečnost

Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

EUH210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

V tomto případě se jedná o konzervační látky.
Nedopustěte styku s pokožkou a očima.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Technický list

Stoplex W

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz